

Akvilac FD-J 10

TÜÜP

Veepõhine ühekomponentne akrülaatlakk.

TOOTE OMADUSED JA KASUTUSKOHAD

- Eriti sobilik kiiretele tootmisliinidele, kuivõrd tegemist on kuluefektiivse tootega
- M1-klasifikatsioon, ökonoomne laiade kasutusvõimalustega lakk sisetingimustesse
- Lakikiht on läbipaistev ja sobib hästi tumedate peitsitsoonide peale. Eriti sobilik kiiretele tootmisliinidele
- Sobib puidutööstustele ja tiseritele, näiteks liistude, laudiste, uste jm puitpinda lakkimiseks

TEHNILISED ANDMED

Kuivainesisaldus, mahu-% 23±2%

Kuivainesisaldus, massi-% 26±2%

Tihedus 1.0 kg/l

Soovituslikud pihustuskogused ja teoreetiline kulu

Soovitatavad pihustuskogused (vedeldamata)		Teoreetiline kulu
märg	kuiv	
70–100 g/m ²	16–23 µm	10–15 m ² /l

Toote kulu sõltub pinnale kandmise viisist, tingimustest ja töödeldava pinna kujust ning kvaliteedist.

Kuivamisajad

100 g/m ² märg kiht	+23 °C	+50 °C
Tolmukuiv, pärast	20–25 min	5–10 min
Puutekuiv, pärast	25–30 min	5–10 min
Lihvimiskuiv, pärast	30–35 min	5–10 min

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.

Läige

Matt.

Värvitoonid

Akvicolor AT-värvikaart, lisaks teised toonid vastavalt tellimusele. Akvi Tone - toonimine.

Akvilac FD-J 10

KASUTUSJUHEND

Eeltöö	Eemalda tolm, mustus ja lahtised osakesed. Lihvi puitpind lihvpaberiga (karedusega 150-320). Krunditud pinnad lihvi lihvpaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm.
Soovitavad kruntvärvid	Akvilac FD-J 10.
Soovitavad pinnavärvid	Akvilac FD-J 10, Luminol Clear 25.
Töötlemistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas. Töödeldava puidupinna niiskussisaldus peab olema alla 18%. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, töödeldava pinna ja toote temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%. Optimaalse tulemuse saamiseks peab olema tagatud korralik ventilatsioon. Töödeldud pinda võib kuivatada ahjus või toatemperatuuril.
Pinnatöötlus	Sega lakki hoolikalt enne kasutamist. Väldi vahu tekkimist. Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 0-5% viskoossuseni 40-60 s (DIN4). Soovitav düüsi suurus on 0.009–0.013" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt lakitavale objektile. Õhkpihustamisel vedelda lakki 0-5% viskoossuseni 40-60 s (DIN4). Soovitav düüsi suurus on 1.4 – 1.8" ja rõhk 2-3 bar-i.
Vedeldid	Vesi
Töövahendite puhastamine	Vesi.
LOÜ	LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on 22 g/l. LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes (vedeldatud 5%) on 21 g/l. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/e) 130 g/l (2010).
KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS	Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega seotud ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.

Ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad kasutada ainult professionaalid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused toote õige kasutamiseks. Ülaltoodud informatsioon on soovituslik. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me kuidagi tingimuste eest, milles toodet kasutatakse, samuti ei vastuta me toote kasutamise ega rakendamise eest.

Kui soovite kasutada toodet mõnel muul eesmärgil, kui selles dokumendis soovitatud, ilma meilt selle kasutusotstarbe sobivuse kohta kirjalikku kinnitust hankimata, siis teete te seda omal vastutusel.