



TIKKURILA



Keraamiliste plaatide värv



LUJA CERAMIC TILES VÄRV SOBIB VANNITOA, WC, DUŠIRUUMI JA KÖÖGI SEINTE NING VÄHESE KOORMUSEGA KUIVADE RUUMIDE PÕRANDATE KERAAMILISTE PLAATIDE VÄRVIMISEKS.

Tee iseendale. Isikupäraselt.



Anna vanadele keraamilistele plaatidele uus elu!

Poolmati Luja Ceramic Tiles värviga värvimine on kiire, lihtne ja soodne viis muuta keraamiliste plaatide välimust ilma neid välja vahetamata.

Pinda ei ole vaja eelnevalt kruntida, sest veepõhine kaks-ühes-värv (kruntvärv + pinnavärv) nakkub suurepärasest nii läikiva, mati, struktuurse kui ka sileda keraamilise plaadiga. Toodet on lihtne kasutada, sest värv tasandub ja katab hästi, on vähese lõhnaga ning värvikiht on puutekuiv juba paari tunni pärast. Lõpptulemus jääb ühtlane ning plaadid ja vuugid jäävad sama tooni.

Värvitud pind on hea kulumiskindlusega ja lihtsasti puhastatav. Pind peab hästi vastu kuumale ja külmale veele, šampoonile, puhastusvahenditele ning erinevatele plekkidele (õli, ketšup, mahl jms). Toode on toonitav tuhandetes erinevates toonides Tikkurila sisevärvikaartide järgi. Vali värvikaardilt just see toon, mis sobib sinu köögimööbliga või mis võiks olla sinu unistuste vannitoas.



Värv ei sobi aurusauna ja isepuhastuvate keraamiliste plaatide värvimiseks.

Luja Ceramic Tiles

Poolmatt keraamiliste plaatide värv



- Ei vaja kruntimist.
- Lihtne värvida - tasandub hästi, kuivab kiiresti, vähese lõhnaga.
- Lihtsasti puhastatav, kulumiskindel.
- Kaunis poolmatt tulemus.

Väga lai toonivalik: toonitav Tikkurila sisevärvikaartide järgi.

Katvus (1x): 10-12 m²/l.

Pakend: 0,9 L / 2,7 L.

Pinna ettevalmistamine

1. Eemalda nurkadest terava noaga vana silikoon. Puhasta pinnalt silikoonijäägid silikoonieemaldiga.
2. Pese plaadid rasvast ning mustusest, kasutades näiteks **Tikkurila Supi Saunapesu**; **Maalipesu** või **Vivacolor Special Clean** puhastusvahendit.
3. Loputa pinnad rohke veega. Veendu, et pinnale ei jää puhastusainet. Lase kuivada.
4. Kaitse pistikud, segistid ja muud mittevärvitavad pinnad maalriteibi ja paberiga.



Värvimine

Parima tulemuse saavutamiseks värvi pinda vähemalt kahes kihis.

1. Enne värvima hakkamist sega värv purgis hoolikalt läbi. Vala värv värvivanni.
2. Esmalt värvi pintsliga nurgad ja servad õhukese kihina.
3. Seejärel värvi kogu pind värvirulliga õhukese kihina, väldi paksult värvimist.
4. Lase pinnal kuivada vähemalt 16 tundi.
5. Seejärel värvi pinnad teist korda õhukese kihina. Vajadusel värvi ka kolmas kiht.
6. Eemalda maalriteibid siis, kui viimase kihi väripind on puutekuiv (hiljemalt 2 tundi peale värvimist).
7. Lase pinnal kuivada vähemalt 8 tundi ning paigalda uus silikoon. Kasuta maalriteipi uue silikooni paigaldamiseks. Eemalda teibid koheselt peale silikooni pealekandmist.
8. Pind on kasutusvalmis 2 päeva pärast.
9. **Värv saavutab oma lõpliku kõvaduse 1 kuu pärast.** Enne seda tuleks vältida tugevat mehaanilist koormust. Juhul, kui värvitud pinda on vaja pärast viimistlemist puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades selleks pehmet pesukäsna või -lappi. Pinda ei või pesta abrasiivse švammiga.



Vali parimad töövahendid

Värvimisel kasuta viltrulli (karva pikkus 5-7 mm) ja pintslit.



Anza Elite Felt roll



Anza Platinum Flat pintsel



Vannituba enne



Vannituba pärast



Köök enne



Köök pärast



Pane tähele, et peale pikka kokkupuudet veega võib värskest värvitud kiht muutuda pehmeks, kuid pärast 30 minutilist kuivamist muutub pind taas kõvaks.



Vaata lihtsast videost, kuidas värvida keraamilisi plaate.



Luja Ceramic Tiles pakend on osaliselt taaskasutatud plastikust.

- Vähendab süsiniku jalajälge.
- 100% ümbertöödeldav plastikmaterjal.
- Pakendite korduvkasutus säästab keskkonda.



Loe toote kohta siit



varviliin@ppg.com

www.tikkurila.ee



Värviliin 12011

Helista ja küsi nõu. Tasuta.