



TIKKURILA

HOLVI

TOONITAV LUBIVÄRV KIVIPINDADELE

TÜÜP

Kustutatud lubjast valmistatud lubivärv.

KASUTUSKOHAD

Lubi- ja lubitsementkrohviga krohvitud fassaadid ja siseseinad, keldrid jne.

TOOTE OMADUSED

Lupja sisaldavatele krohvitud sise- ja välispindadele. Sobib ka varem lubivärviga värvitud aluspindadele.

HOLVI

TEHNILISED ANDMED

Alusvärvid	HAP alusvärv
Toonid	Värvikaardid: Kivipindade värvikaart.
Läige	Täismatt.
Katvus	0,5 – 0,8 vedeldamata Holvi-lubivärvi kg/m ² (valmis pind ehk 2-3 kordne katmine). Värvi kulu mõjutavad värvitava aluspinna karedus ja poorsus.
Pakendid	12.5 kg, 25 kg
Töövahendid	Lubjapintsel või lubjahari.
Kuivamisaeg (+23 °C, õhus suhteline niiskus 50%)	Puutekuiv u. 1-2 tunni möödudes. Ülevärvitav alles peale eelmise kihi nakkumist aluspinnaga, mitte varem kui järgmisel päeval. Vt. kasutusjuhendit.
Tihedus (kg/l)	u 1,4 kg/l, ISO 2811
LOÜ	Alaliik A/a) 30g/l. Holvi sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.
Ladustamine	Kaitsta külma eest. Toote või pakendi temperatuur ei tohi olla üle +35°C. Mlts hoida otsese päikesevalguse käes, isegi mitte katte all. Toonitud toode või toode, mis ei ole korralikult suletud või poolik pakend ei talu pikaajalist hoiustamist.

HOLVI

KASUTUSJUHEND

Töötlemistingimused

Värvitav pind peab olema puhas ja kõva. Öhu, värvi ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5 °C. Sooja ja tuulise ilmaga tuleb hoolitseda värvitud pinna piisava järelniisutamise eest. Holvi-lubivärviga ei tohi värvida vihmase ilmaga, enne vihma ega ka otsese päikesevalguse käes. Sisevärvimiseks soovitatakse, et ruumi temperatuur oleks alla 20 °C.

Pinna ettevalmistamine

Puhasta pinnad tolmust, mustusest ja sooladest. Lahtine mustus on soovitatav eemaldada kuivalt, pehme harjaga kergelt hõõrudes. Pese hallitanud, sammaldunud jmt. pinnad Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile, suunaga alt ülespoole. Värvitav pind peab olema terve, kuiv ja puhas ka orgaanilistest värvidest. Varem lubivärviga värvitud pinnalt eemaldatakse lubivärvikihid terasharjaga (harjased peavad olema pehmest roostevabast terasest) või kõrgsurvepesuga nii, et tervet aluspinda ei vigastaks. Võimalikud krohvimisparandused tee ümbritseva pinna taset ja karedust arvestades mõrdiga, mille koostis ühtib vana krohvi koostisega. Paljud tsementi sisaldavad mõrdid ei sobi lubivärvi aluseks.

Värvimiseks mitte ettenähtud pinnad, näit. aknad, looduslikust kivist ja metallist pinnad tuleb töö ajaks hoolikalt kaitsta.

Värvimine

Sega kohapeal Holvi-lubivärv puhta veega järgmiselt:

- 12,5 kg Holvi-lubivärvi ja 8 l vett
- 25 kg Holvi-lubivärvi ja 16 l vett

Ära kasuta vedeldamata värvi! Segamisvahet peab jääma kogu töö ajaks samaks, et vältida erinevusi värvitoonis. Lubivärvi peab töö ajal nõus piisavalt tihti segama selleks, et raskem kivimaterjal ei vajuks nõu põhja.

Enne Holvi-lubivärviga katmist peab aluspinda alati hoolikalt niisutama puhta veega. Aluspind peab olema ühtlaselt niiske, kuid siiski imav.

Kanna Holvi-lubivärvi aluspinna kas lubjajarja (harjaspintli) või lubjapintsliga. Värv 2-3 korda. Järgmise värvimise saab teha mitte varem kui järgmisel päeval. Niisutada aluspinda hoolikalt ja ühtlaselt enne iga töötlemiskorda. Niisuta pinda ka peale viimast töötlust.

Ühetaolise pinna saamiseks varu piisav hulk samast partiist värvi, et vältida võimalikke värvitooni erinevusi. Juhul, kui tuleb siiski kasutada erinevaid partiisid, siis värvi üleminekukohad uuest ja vanast värvipartiist valmistatud seguga (näit 1:1). Korralda töö nii, et üleminekukoht tuleks võimalikult vähemärgatavasse kohta.

Teosta värvimine katkematult kogu värvitava ala ulatuses ja lõpeta värvimine näit. hoone nurkades.

Ühtlase tulemuse saavutamiseks väldi tagantjärei tehtavaid parandusvärvimisi. Tööpiiride hajutamiseks on kõige parem värv kergelt tupsutada.

Holvi-lubivärvi tooni mõjutavad aluspinna niiskus ja poorsus. Järelniisutus teeb pinna tumedamaks.

Mehaaniline koormus põhjustab eriti tumedatel toonidel heledaid nähtavaid jälgi. See on omane kõigile mattidele fassaadivärvidele, mis aga ei mõjuta toote tehnilisi omadusi.

Lubivärvimisega saadakse nõ. elav pind, mille puhul tuleb arvestada, et pealekandmise jäljed jäävad näha.

HOLVI

Hooldusjuhend

Määratud Holvi-lubivärviga värvitud pinda võib pesta ettevaatlikult survepesuga ilma pesuvahendita, kuid mitte varem kui 1 kuu peale värvimist. Pesemisest jäävad pinnale püsivad jäljed, seega tuleb pesemisala piiritleda nurgast-nurka vastavalt ehituskonstruksioonile.

Lahtine mustus on soovitatav puhastada kuival pehme harjaga kergelt pühkides.

Vetikate ja hallituse eemaldamiseks võib kasutada Tikkurila Homeenpoisto vesilahustit ja korralikku loputamist. Tähelepanu! Peale Homeenpoisto vesilahusega pesemist tuleb pind kindlasti üle värvida.

Hooldustöötlus

Pese pinnad enne hooldusvärvimist ettevaatlikult survepesuga ilma pesuaineta. Holvi-lubivärviga värvitud pindadele võib hooldusvärvimist teha Holvi lubivärviga.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutus

Sisaldab: kaltsiumdihüdroksiid. **ETTEVAATUST.** Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid või kaitseriietust ja silmade või näokaitset. **ALLANEELAMISE KORRAL:** Loputada suud. **MITTE** kutsuda esile oksendamist. **NAHALE** (või juustele) **SATTUMISE KORRAL:** Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega või loputada duši all. **SILMA SATTUMISE KORRAL:** Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.



GHS05



GHS07

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.