



TIKKURILA

## MAALARIN VALKOLAKKA 30

ALKÜÜDVÄRV SISETÖÖDEKS / POOLMATT

### TÜÜP

Hästi kattev ja täitev alküüdvärv sisetöödeks.

### KASUTUSKOHAD

Uksed, aknad, liistud, laed ja lauad.

### TOOTE OMADUSED

Puit-, metall-, puitkiud- ja puitlaastplaatpindade värvimiseks sisetingimustes. Sobib nii parandustöödeks kui ka esmaseks värvimiseks.





TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 02.10.2020

## MAALARIN VALKOLAKKA 30

TEHNILISED ANDMED	
Alusvärvid	AM alusvärv
Toonid	Toonitav Symphony värvikaardi heledatesse toonidesse.
Läige	Poolmatt.
Katvus	15 m <sup>2</sup> /l
Pakendid	0.333 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Töövahendid	Pintsel või lühikarvaline värvirull.
Kuivamisaeg (+23 °C, õhus suhteline niiskus 50%)	Tolmukuiv u 6 tunniga. Vajadusel võib teist korda värvida järgmisel päeval. Tähelepanu! Aknad võib sulgeda mitte varem kui 3 päeva peale värvimist.
Tihedus (kg/l)	u 1.4 kg/l, ISO 2811
Vastupidavus kemikaalidele	Vastupidav tärpentiinile, lakibensiinile ja tehnilisele piiritusele. Ei ole vastupidav nt nitrolahustile. Vastupidav taimsetele ja loomsetele rasvadele, samuti määrdõlile ja -rasvadele.
Pesukindlus	Hea tavaliste pesuainetega, SFS 3755.
Kuivainesisaldus, mahu-%	65
Eriomadus	Poolmatt toode saavutab oma täieliku läike u kuu aja pärast.
Ladustamine	Talub külmadustamist ja -transporti. Halvasti suletud või poolik nõu ei talu pikaajalist hoiustamist.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

# MAALARIN VALKOLAKKA 30

## KASUTUSJUHEND

### Töötlemistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Tähelepanu! Kuivamine eelmainitud tingimustel on tunduvalt aeglasem kui normaaltingimustel (+23 °C, õhu suhteline niiskus 50%).

### Pinna ettevalmistamine

Uued värvimata pinnad:

Puhasta pinnad tolmust, mustusest ja rasvadest. Krundi pinnad Otex kruntvärviga.

Varem värvitud pinnad:

Pese pinnad Maalipesu pesuaine lahusega ja loputa hoolikalt veega. Lase kuivada. Eemalda vana pragunev, lahtine värvikiht kaaprauaga ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused pahtelda Lakkakitti alküüdpähtliga. Lihvi pahteldatud kohad ja eemalda lihvimistolm. Vajadusel krundi Otex kruntvärviga, metallpinnad ja ka tööstuslikult katalüütvärv- või lakiga värvitud pinnad krundi samuti Otex kruntvärviga.

### Värvimine

Esmane värvimine:

Vajadusel sega värvi. Kanna pinnale pintsliga või värvirulliga kahes kihis. Krunditud või varem sama tooniga värvitud pindadele piisab ka ühekordsest värvimisest.

Hooldusvärvimine:

Maalarin Valkolakka värviga värvitud pinnad võib üle värvida sama tüüpi värviga või Helmi mööblivärviga. Vt lõiku Eeltöö.

### Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada lakibensiiniga 1050 või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

### Hooldusjuhend

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: puhasta pind neutraalse (pH 6-8) pesuvahendi ja pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga. Eriti määrdunud pinnad puhasta kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi, pesumoppi või pesukäsna. Loputa pind hoolikalt.

Paari nädala jooksul peale värvimist tuleb pinda käsitleda ettevaatlikult kuna värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt niiske puhastuslappi või mopiga.

### Hooldustöötlus

Maalarin Valkolakka värviga värvitud pinnad võib üle värvida sama tüüpi värviga või Helmi mööblivärviga. Vt lõiku Eeltöö.

### Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

### Keskkonna- ja tööohutus

**HOIATUS.** Tuleohtlik vedelik ja aur. Sisaldab koobalt-bis(2-etüülheksanoat) ja etüülmetüülketoksiim. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal sädemetest ja lekidest. Mitte suitsetada. Vältida auru sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid.

## MAALARIN VALKOLAKKA 30



GHS02

Ülaloodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.