



TIKKURILA

## MAALARIN VALKOLAKKA 90

ALKÜÜDVÄRV USTELE, AKENDELE JA LIISTUDELE / LÄIKIV

### TÜÜP

Hästi kattev ja täitev alküüdvärv sisetöödeks.

### KASUTUSKOHAD

Uksed, aknad, liistud, laed ja lauad.

### TOOTE OMADUSED

Puit-, metall-, puitkiud- ja puitlaastplaatpindade värvimiseks sisetingimustes. Sobib nii parandustöödeks kui ka ülevärvimiseks.



Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.



TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 05.10.2020

## MAALARIN VALKOLAKKA 90

### TEHNILISED ANDMED

<b>Alusvärvid</b>	AM alusvärv
<b>Toonid</b>	Heledaid toone on võimalik toonida Tikkurila värvitoonidesse. Värv täpsus võib erineda proovist.
<b>Läige</b>	Läikiv.
<b>Katvus</b>	15 m <sup>2</sup> /l
<b>Pakendid</b>	0.333 l, 0.9 l, 2.7 l
<b>Töövahendid</b>	Ainult pintsel.
<b>Kuivamisaeg (+23 °C, õhus suhteline niiskus 50%)</b>	Tolmukuiv u 6 tunniga. Vajadusel võib teist korda värvida järgmisel päeval. Tähelepanu! Aknad võib sulgeda mitte varem kui 3 päeva pärast peale värvimist.
<b>Tihedus (kg/l)</b>	1,4 kg/l, ISO 2811
<b>Vastupidavus kemikaalidele</b>	Vastupidav tärpentiinile, lakibensiinile ja tehnilisele piiritusele. Ei ole vastupidav nt nitrolahustile. Vastupidav taimsetele ja loomsetele rasvadele, samuti määrdeõlidele ja -rasvadele.
<b>Pesukindlus</b>	Hea tavaliste pesuainetega, SFS 3755.
<b>Kuivainesisaldus, mahu-%</b>	65
<b>Ladustamine</b>	Talub külmladustamist ja -transporti. Halvasti suletud või poolik nõu ei talu pikaajalist hoiustamist.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

# MAALARIN VALKOLAKKA 90

## KASUTUSJUHEND

### Töötlemistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Tähelepanu! Kuivamine eelmainitud tingimustel on tunduvalt aeglasem kui normaaltingimustel (+23 °C, õhu suhteline niiskus 50%). Symphony-pastadega toonitud tumedad toonid kuivavad kõige kauem.

### Pinna ettevalmistamine

Uued värvimata pinnad: Puhasta pinnad tolmust, mustusest ja rasvadest. Krundi pinnad Otex kruntvärviga, ka metallpinnad. Varem värvitud pinnad: Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuaine lahusega ja loputa hoolikalt veega. Lase kuivada. Eemalda vana pragunev, lahtine värvikiht kaaprauaga ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused pahtelda Vivacolor Snickeri pahtliga. Lihvi pahteldatud kohad ja eemalda lihvimistolm. Vajadusel krundi Otex kruntvärviga, metallpinnad ja ka tööstuslikult katalüütvärvivõi lakiga värvitud pinnad kruni samuti Otex kruntvärviga.

### Värvimine

Esmane värvimine: Vajadusel sega värvi. Kanna pinnale pintsli või rulliga kahekordselt. Krunditud või varem sama tooniga värvitud pindadele piisab ka ühekordselt värvimisest. Hooldusvärvimine: Maalarin Valkolakka-ga värvitud pinnad võib üle värvida samasuguse värviga. Vt lõiku Eeltöö.

### Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada lakibensiiniga 1050 või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga. Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

### Hooldusjuhend

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) pesuvahendi ja pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga. Eriti määratud pinnad puhasta kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga, kasutades puhastuslappi, pesumoppi või pesukäsna. Loputa pind hoolikalt. Paari nädala jooksul peale värvimist tuleb pinda käsitleda ettevaatlikult kuna värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha ettevaatlikult pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

### Hooldustöötlus

Maalarin Valkolakka värviga värvitud pinnad võib üle värvida samasuguse värviga või Helmi mööblivärviga. Vt lõiku Eeltöö.

### Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

### Keskkonna- ja tööohutus

HOIATUS. Tuleohtlik vedelik ja aur. Sisaldab koobalt-bis(2-etüülheksanoat) ja etüülmetüülketoksiim. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördues võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal sädemetest ja lekidest. Mitte suitsetada. Vältida auru sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid.



GHS02

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.