



TIKKURILA

MAALINPOISTO

BIOLAGUNEV VÄRVIEEMALDI

TÜÜP

Veepõhine toode värvi eemaldamiseks sise- ja välispindadelt. Biolagunev ja peaaegu lõhnatu. Asendab klooritud süsivesinike baasil värvieemaldid.

KASUTUSKOHAD

Puit-, metall-, betoon- ja mineraalpinnad.

TOOTE OMADUSED

Lateks-, alküüd-, epoksüüd- ja õlivärvide eemaldamiseks. Ei sobi plastmass-, klaaskiud- või kummipindadele.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

MAALINPOISTO

TEHNILISED ANDMED

Katvus	0.5-1 m ² /l olenevalt eemaldatava värvikihi paksusest, pinna kvaliteedist ja värvitüübist.
Pakendid	1 l
Töövahendid	Pinnale kandmine pihustiga, kuid väikestele pindadele võib kanda ka pintsliga või rulliga. Eemalda pehmenenud värvikiht kaabitsa või survepesuriga. Tee esmalt proovieemaldus väikesel alal, et näha mõju vanal värvipinnal ja aluspinnal. 2-8 h. Värvieemaldusvahendi mõjuaeg sõltub eemaldatavast värvi tüübist värvikihtide arvust ja paksusest.
Tihedus (kg/l)	1.02 kg/l ISO 2811
Ladustamine	Kaitsta külma eest.

MAALINPOISTO

KASUTUSJUHEND

Värvi eemaldamine:

Kata pritsmete eest kinni plastikosad jmt pinnad, mida ei töödelda. Pühi pritsmed koheselt veega ära.

Vala värvieemaldit ohtralt väikesele pinnale ja aja pintsl, rulli või lakilabidaga töödeldavale pinnale laiali. Eriti kuiva, päikesepaistelise või tuulise ilma korral kata pind kilega, et vältida värvieemaldi hajumist.

Suurtele pindadele kanna värvieemaldit pihustiga. Pihustamiseks ei pea toodet lahustama. Pihustusava läbimõõt peab olema 0,021" või suurem. Pihustamisel kanna kindaid ja kaitseprille. NB! kui värvieemaldi hakkab pinnalekandmise ajal „libisema“, pihusta õhuke kiht ja lase mõni minut seista. Seejärel jätka pinnalekandmist tavalisel viisil.

Värvieemaldusvahendi mõjuaga (2-8 tundi) ja tõhusust mõjutavad eemaldatava värvi tüüp, kihipaksus ja ilmastiku tingimused. Kilega kinnikatmine kiirendab protsessi. Väldi töötamist otsese päikesevalguse käes või tugeva tuulega.

Kui jäägid on vedelad või neid on palju, tuleb need toimetada ohtlike jäätmete kogumiskohta. Pese pind hoolikalt kuuma veega, kasutades harja või karedat käsna. Väljas tehtavate värvieemaldustöödel võib kasutada ka survepesurit. Lase pinnal korralikult kuivada enne uuesti värvimist. Enne värvimist eemalda ka teraspinnale moodustunud pinnarooste.

Kui värvi tuleb eemaldada suurtelt pindadelt (nt plekk-katus), tuleb enne värvieemaldustööde alustamist selgitada välja kohaliku omavalitsuse tingimused värvieemaldustöödele ja jäätmete käitlemisele. Üldjuhul tuleb enne kindlaks teha eemaldatava värvi tüüp ja selles sisalduvad võimalikud ained (nagu raskemetallid), mis tööohutuse või keskkonnakaitse seisukohast on kahjulikud. Suurematel värvieemaldustöödel tuleb juba planeerimisetapis teha proovieemaldamine, mille käigus tehakse kindlaks värvieemaldusaine mõjuaeg ja kulu.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta veega.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutus

Sisaldab: bensüülalkohol. **HOIATUS.** Sissehingamisel kahjulik. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendit. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või meedikuga.



GHS07

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.