



## TIKKURILA IKKUNAKITTI

<b>TÜÜP</b>	Spetsiaalkriidist ja linaõlist valmistatud traditsiooniline aknakitt.
<b>KASUTUSKOHAD</b>	Akende kittimiseks klaasimisel ning väiksemate pragude ja lõhede täitmiseks puitpindadel.
<b>TOOTE OMADUSED</b>	Väiksemate pragude ja lõhede tasandamiseks puitpindadel.



TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 15.07.2021

## IKKUNAKITTI

### TEHNILISED ANDMED

<b>Katvus</b>	u 100 g/m akende klaasimisel.
<b>Pakendid</b>	0.31 l, 0.375 l, 3 l
<b>Töövahendid</b>	Kittimisnuga.
<b>Kuivamisaeg</b>	Kiititud pind on normaaltingimustes puutekuiv mõne ööpäeva möödudes.
<b>Tihedus (kg/l)</b>	2.1 kg/l, ISO 2811
<b>Kuivainesisaldus, mahu-%</b>	100
<b>Ladustamine</b>	Talub külmladustamist ja -transporti.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

# IKKUNAKITTI

## KASUTUSJUHEND

### Töötlemistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

### Pinna ettevalmistamine

Eemalda kaaprauaga varem värvitud puitpinnalt või aknaraamilt vana kitikord koos lahtise värviga. Puhasta pind lihvides või terasharjaga harjates.

### Töötlemine

Krundi pind Valtti Pohjuste puiduimmutiga ja krundi pind enne kittimist vedeldatud linaõlivärviga Lin Pellavaõljymaali või alküüdõlivärviga Teho Õljymaali. Kanna aknakitti pinnale kittimisnoaga. Sileda kittispinna saad, kui enne pinna silumist kasta kittimisnuga vette. Kititud pind värvi kahekordselt mõne ööpäeva möödudes peale kittimist, aknaraamil kasutatava värviga (väljas nt Lin Pellavaõljymaali (linaõlivärv) või alküüdõlivärviga Teho Õljymaali). Värv peab ulatuma 1-2 mm klaasi peale.

### Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastada lakibensiiniga 1050.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.