



TIKKURILA

INTACT PRIMER

TÜÜP


Veepõhine kiiresti kuivav universaalne nakkekrunt sisetöödeks.

KASUTUSKOHAD

Sobib krunt- ja vahevärviiks nii uutele kui ka varem värvitud pindadele. Intact Primer nakkub hästi ka nõudlike pindadega nagu melamiin, klaaskiud, tööstuslikult värvitud pinnad (mitte PVDF-pinnad), PVC, alumiinium, tsingitud lehtmetsall ning alküüd- ja katalüütvärvitud pinnad. Sobib ka puit- ja metallpindadele kuivades siseruumides.

TOOTE OMADUSED

Eriti sileda ja tugeva pinna saamiseks siseruumides.



INTACT PRIMER

TEHNILISED ANDMED

Alusvärvid	A alusvärv
Toonid	Symphony värvikaart, Pro Grey värvikaart Toonitav heledatesse toonidesse Tikkurila värvikaardi järgi.
Läige	Matt.
Katvus	6-8 m ² /l
Pakendid	2.7 l, 9 l
Töövahendid	Rulli, pintslid või kõrgsurvepihustiga: - ava läbimõõt 0,013"–0,015"; - vedeldada 0–5% värvi mahust.
Kuivamisaeg	1 tund - puutekuiv. 2 tundi - ülevärvitav Intact Primer kruntvärviga. 5 tundi - ülevärvitav pinnavärviga.
Kuivainesisaldus, mahu-%	35
LOÜ	EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/i) 140 g/l (2010). Maksimaalne LOÜ sisaldus värvis on max. 140 g/l.
Ladustamine	Kaitsta külma eest.

INTACT PRIMER

KASUTUSJUHEND

Töötlemistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, õhutemperatuur vähemalt +8°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Pinna ettevalmistamine

Eemalda pindadelt hoolikalt mustus ja tolm. Pese eelnevalt värvitud ning erilist nakkumist vajavad pinnad Maalipesu pesuvahendiga ja loputa veega. Lihvi kõvad ja läikivad pinnad matiks. Eemalda lihvimistolm.

Värvimine

Sega värvi hoolikalt enne kasutamist, vajadusel vedelda veega. Värvi pintsliga, rulli või pihustiga. Suurte pindade puhul on soovitatav värvida esmalt rullivõi pihustiga ning tasandada pintsliga. Soovitame kasutada sünteetiliste harjastega pintslit. Värvitud pinna võib üle värvida Intact 8 või Intact 40 pinnavärviga u 5 tunni pärast.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid veega. Eemalda töövahenditelt liigne värv või lakk ja pese veega. Kergelt kõvenenud värvi eemaldamiseks on soovitatav kasutada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendit. Eemaldada töövahenditelt liigne värv ja pesta veega. Kergelt kõvenenud värvi eemaldamiseks on soovitatav kasutada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendit.

Hooldusjuhend

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Loputa pind hoolikalt.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veekogudesse ja pinnasesse. Vedelad jäägid tuleb kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutus

Vastavalt muudatustega määrusele (EÜ) nr 1272/2008 ei ole see toode klassifitseeritud ohtlikuks. Kanda kaitsekindaid. Ohutuskart nõudmisel kättesaadav. Sisaldab adipohydrazide, 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab: C(M)IT/MIT (3:1) ja BIT.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.