



TIKKURILA

KATTOMUSTA

SÜGAVMUST LAEVÄRV

TÜÜP

Must, täismatt laevärv.

KASUTUSKOHAD

Mõeldud peamiselt ripplagede tausta värvimiseks sisetingimustes. Nakkub hästi ka tsinkpidadel.

TOOTE OMADUSED

Betoon-, krohv-, pahteldatud ja puitlaastplaatpindade värvimiseks.



Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

KATTOMUSTA

TEHNILISED ANDMED

Toonid	Must.
Läige	Täismatt.
Katvus	Pahteldatud ja puitlaastplaatpindadele 7-9 m ² /l. Betoon- ja krohvpindadele 3-5 m ² /l.
Pakendid	10 l, 20 l
Lahusti	Vesi
Töövahendid	Pintsel, rull või värvipihusti: - ava läbimõõt 0,018"-0,023" - vedelda 0-10% värvi mahust.
Kuivamisaeg	0,5 tundi – tolmukuiv. 1-2 tundi – ülevärvitav.
Tihedus (kg/l)	1.4 kg/l, ISO 2811.
Kuivainesisaldus, mahu-%	33
LOÜ	(Alaliik A/a) 30g/l. Kattomusta sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.
Ladustamine	Kaitsta külma eest.

KATTOMUSTA

KASUTUSJUHEND

Töötlemistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Pinna ettevalmistamine

Värvimata pinnad:

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahteldada sobiva Vivacolor pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Värv kohe Kattomusta värviga.

Varem värvitud pinnad:

Pese varem värvitud pinnad Maalipesu puhastusvahendiga ja loputada hoolikalt veega. Lihvi kõvad ja läikivad värvipinnad matiks ja eemalda lihvimistolm. Ebatasasused ja praod pahtelda sobiva Vivacolor pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm.

Värvimine

Sega värv enne kasutamist hoolikalt ja vajadusel vedelda veega. Värv 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.

Töövahendite puhastamine

Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega puhtaks. Kövenenud värviga töövahendid on soovitatav puhastada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhend

Puhasta pind kuivalt tolmuimeja, pehme harja või tolmulapiga. Ära kasuta vett.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Vedelad jäägid tuleb kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhastatud, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutus

Ohutuskart nõudmisel kättesaadav. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.