



TIKKURILA

KILPI TIILIKATTOMAALI NEW

KATUSEKIVIDE HOOLDUSVÄRV

TÜÜP	Veepõhine katusekivide värv.
KASUTUSKOHAD	Eelnevalt värvitud ning tööstuslikult värvitud betoonkivikatustele hooldusvärvimiseks.
TOOTE OMADUSED	Väga hea tooni- ja läikestabiilsusega. Loob ilmastikukindla ning vetthülgava värvipinna.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.



TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 24.08.2021

KILPI TIILIKATTOMAALI NEW

TEHNILISED ANDMED

Toonid	Värvikaardid: Kilpi Tiilikattomaali ready made shades 2021. Saadaval valmistoonidena: Must, Tumepruun, Tumehall, Telliskivipunane ja Suvilapunane.
Läige	Poolmatt.
Katvus	2-3 m ² /l värvides betoonkive kaks korda (sõltub profiilist ja imavusest).
Pakendid	10 l, 20 l
Töövahendid	Pintsel (T6) või värvipihusti ja pintsel. Värvipihustiga värvimisel kasuta kõrgsurvepihustit: - ava läbimõõt 0,019" – 0,021", düüsirõhk 180 - 220 bar.
Kuivamisaeg	Märg kihipaksus 200 µm: u 1 tund - puutekuiv; u 2 tundi - ülevärvitav. Täielikult kõvenenud u 24 tunni möödudes. Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Tihedus (kg/l)	u 1,15 kg/l, ISO 2811.
Kuivainesisaldus, mahu-%	u 30%
Ladustamine	Kaitsta külma ja otsese päikesevalguse eest. Sulge pakend hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

KILPI TIILIKATTOMAALI NEW

KASUTUSJUHEND

Töötlemistingimused

Värvitav pind peab olema tugev ja kuiv, õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Ajasta värvimine sellisel, et värvikile oleks kuiv enne õhtuse kaste tekkimist. Ära värvi kui võib hakata vihma sadama.

Pinna ettevalmistamine

Puhasta pinnad tolmust, mustusest ja samblast. Pese pind survepesuriga, vältides pinna vigastamist. Pese betoonist katusekivid Tikkurila Homeenpoisto puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile.

Värvimine

Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Kanna värv pinnale pintsi, rulli või pihustiga. Pihustiga värvides pintseldage pind lõpus üle, et värv imenduks korralikult pinda ning nakkuvus oleks piisav.

Betoonkivi katus (2 korda):

Kruntimise jaoks vedelda Kilpi Tiilikattomaali värvi u 20% veega. Olenevalt tingimustest võib pinnavärvi peale kanda u 2 tundi peale kruntimist. Sega värvi enne kasutamist. Viimistle vedeldamata Kilpi Tiilikattomaali värviga.

Tähelepanu

Kontrolli enne värvima asumist katuse seisukorda. Varu piisavas koguses samast partiist värvi, et vältida värvitooni erinevusi. Toode ei sobi savist katusekivide värvimiseks. Kui on vaja vanad katusekivid asendada uutega, veendu, et uusi katusekive võib üle värvida.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta veega. Kergelt kõvenenud värvi eemaldamiseks on soovitatav kasutada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendit.

Hooldusjuhend

Käsitlege värvitud pinda ettevaatlikult, kuna toode saavutab oma lõpliku kõvaduse ja vastupidavuse normaaltingimustes umbes nelja nädala jooksul.

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta Tikkurila Huoltipesu (1 osa Huoltipesu puhastusvahendit ja 10 osa vett). Peale pesu loputa pind puhta veega ja lase kuivada.

Hooldustöötlus

Kilpi Tiilikattomaali värviga värvitud pinda võib üle värvida sama värviga.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutus

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT), 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 2-oktüül-2H-isotiasolin-3-oon (OIT). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab: 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)).

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.