



TIKKURILA LASERA

TÜÜP

Veepõhine lisaaine, mis lisatakse Wall 4, Wall 7, Joker, Luja, Harmony või Remontti-Ässä värvidele enne dekoratiivvärvimist. Lasera teeb värvi läbipaistvamaks ja lisab töötamisaega. Lisaaine võib vähendada värvi pesukindlust.

KASUTUSKOHAD

Seinad ja laed siseruumides.

TOOTE OMADUSED

Dekoratiivvärvimiseks sisetingimustes. Lasera annab lihtsa, kiire ja turvalise meetodi teha dekoratiivvärvimist erinevate mustrite ja värvitoonide abil.

LASERA

TEHNILISED ANDMED

Toonid	Värvitu.
Katvus	9 - 15 m ² /l, Lasera ja värvi segu.
Pakendid	1 l
Lahusti	Vesi
Töövahendid	Pinnalekandmine rulliga, dekoreerimine käsna, pintsl, rulli või lapiga.
Kuivamisaeg	Pind on normaaltingimustes kuiv u 3 tunni möödudes.
Tihedus (kg/l)	1,0 kg/l, ISO 2811.
Kuivainesisaldus, mahu-%	4
Ladustamine	Kaitsta külma eest.

LASERA

KASUTUSJUHEND

Töötlemistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Pinna ettevalmistamine

Puhasta värvitav pind tolmust ja mustusest. Pese varem värvitud pind Maalipesu pesuainega ja loputa hoolikalt veega. Krundi teraspinnad roostevastase kruntvärviga Rostex. Pahtelda pinnad vajadusel sobiva Vivacolor sarja pahtliga. Värv Wall 4, Wall 7, Jokeri, Luja, Harmony või Remontti-Ässä soovitud tooni värviga.

Töötlemine

Sega Lasera enne kasutamist ja lisa toonitud värv (suhtes 1:1), sega hoolikalt. Kanna segu pinnale rulliga ja dekoreeri kohe seejärel käsna, pintsliga, lapiga vms. Kanna korraga umbes ruutmeetrisele pinnale, suurtele pindadele umbes poole meetri laiuselt. Puhasta töövahend aeg-ajalt veega ja pigista kuivaks. Tee kõigepealt proovivärvimine näit. papile.

Töövahendite puhastamine

Eemaldada töövahenditelt liigne värv/lakk ja pesta veega. Kergelt kõvenenud värv eemaldamiseks on soovitatav kasutada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendit.

Hooldusjuhend

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) pesuvahendiga, kasutades pesukäsna või puhastuslappi. Pind ei tohi peale puhastust jääda märjaks. Pesuainevalmistaja etteantud lahjendustingimustest tuleb kinni pidada.

Peale töötlemist tuleb pinda mõne nädala jooksul käsitleda ettevaatlikult kuna värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt niiske puhastuslapi või mopiga.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.