

Merit Topas 10

TÜÜP

Kahekomponentne katalüüt-lakk.

TOOTE OMADUSED JA KASUTUSKOHAD

- Kiiresti kuivav heade täituvusomadustega lakk.
- Ei sisalda aromaatsaid lahusteid.
- Toode täidab E-1 normi. Toode on testitud vastavalt EN 717-1 standardile ja formaldehüüdisisaldus on väiksem kui 0,124 mg/m³ õhus.
- Sobib mööblile, ustele jm puitpindadele sisetingimustes.

TEHNILISED ANDMED

Kuivainesisaldus, mahu-% 36±2%

Kuivainesisaldus, massi-% 44±2%

Tihedus 1.0 kg/l

Segamissuhe Lakk 100 mahuosa 005 2794
Kõvendi 10 mahuosa 006 2098

Kasutusaeg (+23 °C) 3 päeva

Soovituslikud pihustuskogused ja teoreetiline kulu

Soovitatavad pihustuskogused (vedeldamata)		Teoreetiline kulu
märg	kuiv	
80–100 g/m ²	30–35 µm	10–12 m ² /l

Toote kulu sõltub pinnale kandmise viisist, tingimustest ja töödeldava pinna kujust ning kvaliteedist.

Kuivamisajad

80–100 g/m ²	+23 °C	+50 °C
Puutekuiv, pärast	20–30 min	10–15 min
Lihvimiskuiv, pärast	2–3 h	20–30 min
Pakkimiskuiv, pärast	24 h	35–50 min

Vimastamistemperatuur alla 35 °C. Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Läige Matt.

Värvitoonid Läbipaistev

Merit Topas 10

KASUTUSJUHEND

Eeltöö	Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm enne lakkimist.
Soovitavad kruntvärvid	Merit Sanding, Merit Topas 10.
Töötlemistingimused	Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas ning puidu niiskussisaldus peab olema alla 18%. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +18 °C ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 80%. Tagada korralik ventilatsioon parima tulemuse saavutamiseks. Võib kuivatada ka ahjus.
Komponentide segamine	Sega esmalt lakk ja kõvendi eraldi läbi. Sega lakk ja kõvendi kokku õiges segamissuhtes. Kasuta segamiseks elektrilist mikserit. Vähene segamine või vale segamissuhe võivad põhjustada ebaühtlast kuivamist ja nõrgestada pinnakatte omadusi. Mitte kasutada segamiseks rauast anumaid. Kasuta plastik-, email- või happekindlaid terasnõusid. Kui kasutada lakisegu järgmisel päeval, tuleb sama kogus värsket lakisegu juurde segada.
Pinnatöötlus	Kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 5-20% viskoossuseni 20-30s (DIN4). Soovitav düüsi suurus on 0,009–0,013" ja rõhk 100-160 bar-i. Pihustamisnurk vali vastavalt lakitavale objektile. Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda lakki 5-20 mahu-% viskoossuseni 20-30s (DIN4). Soovitav düüsi suurus on 0,009–0,013" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk vali vastavalt lakitavale objektile. Õhkpihustamisel vedelda lakki 5-20 mahu-% viskoossuseni 20-30s (DIN 4). Soovitav düüsi suurus on 1.0–1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i. Valumasinaga lakkimisel vedelda lakki 0-10 mahu-% viskoossuseni 40-50s (DIN4). Vältida liiga kõrget pumbarõhku ja voolamise kiirust.
Vedeldid	Thinner 1058, Thinner 1035
Töövahendite puhastamine	Thinner 1058, Thinner 1035
LOÜ	Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 550 g/l laki kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis (vedeldatud 20%) on 590 g/l.
KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS	Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega seotud ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.

Ainult tööstuslikuks kasutamiseks.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad kasutada ainult professionaalid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused toote õige kasutamiseks. Ülaltoodud informatsioon on soovituslik. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me kuidagi tingimuste eest, milles toodet kasutatakse, samuti ei vastuta me toote kasutamise ega rakendamise eest.

Kui soovite kasutada toodet mõnel muul eesmärgil, kui selles dokumendis soovitatud, ilma meilt selle kasutusotstarbe sobivuse kohta kirjalikku kinnitust hankimata, siis teete te seda omal vastutusel.