

Pinja Mid Pro

TÜÜP

Kaks ühes veepõhine akrüülkrunt ja -vahekiht välispuitpindadele.

TOOTE OMADUSED JA KASUTUSKOHAD

- Vahekiht kruntvärvi nakkeomadustega. Pinja Mid Pro on mõeldud kasutamiseks enne Tikkurila pinnavärve, täites ka kõige nõudlikumate klientide ootused värvisüsteemide kvaliteedile.
- Lihtne kasutada. Pinja Mid Pro on kvaliteetne krunt- ja vahekihvärv pinnalekandmiseks eelkõige vaakummeetodil ja tootmisliinidel. Optimaalsete omadustega Pinja Mid Pro moodustab ühtlase paksu kihi ning samal ajal kuivab kiiresti.
- Võimalik toonida kliendi jaoks pinnavärviga samasse tooni – nii tagatakse ühtlane toon ühe pinnakatte kihiga ning sellest tulenevalt vähenevad tootmiskulud.
- Sisaldab alküüdi, mis parandab nakkumist töötlemata puidul.
- Äärmiselt väike veemavus.
- Suurepäraseid vimastamisomadused.
- Vastab standardile EN 927-5.
- Sobib välisvoodrilaudade ja -paneelide kruntimiseks.



TEHNILISED ANDMED

Kuivainesisaldus, mahu-% U. 42% (AP-alusvärv)
U. 41% (CP-alusvärv)

Kuivainesisaldus, massi-% U. 56% (AP-alusvärv)
U. 52% (CP-alusvärv)

Tihedus 1,32 kg/liiter (AP-alusvärv)
1,27 kg/liiter (CP-alusvärv)

Soovituslikud pihustuskogused ja teoreetiline kulu

Soovitatavad pihustuskogused (vedeldamata)		Teoreetiline kulu
Kruntvärvina		
märg	kuiv	
100 g/m ²	31 µm	12–13 m ² /l
Vahekihina		
märg	kuiv	
200 g/m ²	63 µm	6–7 m ² /l

Toote tegelik kulu sõltub pinnale kandmise viisist, värvimistingimustest ning kaetava pinna profiilist ja karedusest.

Kuivamisajad

100–120 g/m ²	+20 °C
Puutekuiv	6–12 h
IRM	5–8 min

Kuivamise ja ülekatmise aega mõjutavad kihi paksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.



Pinja Mid Pro

Läige

Matt.

Värvitoonid

Avatint-toonimine

Pinja Mid Pro

KASUTUSJUHEND

- Eeltöö** Puhastage pinnad tolmust, mustusest ja lahtisest osakekestest. Veenduge, et pinnal poleks hallitust ega sinet.
- Soovitavad pinnavärvid** Viimistlege pinnad värvidega Pinja Pro, Pika-Teho, Vinha, Ultra kõige varem 24 tundi pärast pinna töötlemist.
- Valige Pinja Mid Pro toon vastavalt pinnavärvi toonile.
- Töötlemistingimused** Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas. Puidu niiskussisaldus peab olema alla 19%. Pinnalekandmisel ja kuivamisel peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Parima tulemuse saavutamiseks peab olema tagatud hea ventilatsioon. Toodet võib kuivatada ahjus ja ka õhu käes toatemperatuuril.
- Pinnatöötlus** Segage toode enne kasutamist hoolikalt läbi. Vältige vahu tekkimist.
- Kõrgsurvepihustamisel võib vedeldada toodet 5–10% 30–40s (DIN4). Soovitav düüsi suurus on 0,013–0,015" ja rõhk 120–180 bar'i. Pihustusnurk tuleb valida lähtuvalt detaili kujust.
- Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel võib vedeldada toodet 5–10% viskoossuseni 30–40s (DIN4). Soovitav düüsi suurus on 0,013–0,015" ja rõhk 40–140 bar'i. Pihustamise õhurõhk peab olema u. 1–3 bar'i. Pihustusnurk tuleb valida lähtuvalt detaili kujust.
- Vaakummeetodil pinnalekandmine vastavalt tootja juhisteile.
- Puit sisaldab vaiku ja muid ekstraktiivaineid, eriti oksakohtades. Temperatuuri ja niiskuse kõikumine võib põhjustada värvkatte tooni muutusi nendes kohtades.
- Vedeldid** Vesi
- Töövahendite puhastamine** Vesi
- LOÜ** Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus on 12 g liitri värvi kohta. Maksimaalne VOC sisaldus kasutusvalmis värvis (vedeldatud 10 mahuprotsenti) on 12 g/l.
- KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS** Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega seotud ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.

Ainult tööstuslikuks kasutamiseks.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad kasutada ainult professionaalid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused toote õigeks kasutamiseks. Ülaltoodud informatsioon on soovituslik. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me kuidagi tingimuste eest, milles toodet kasutatakse, samuti ei vastuta me toote kasutamise ega rakendamise eest.

Kui soovite kasutada toodet mõnel muul eesmärgil, kui selles dokumendis soovitatud, ilma meilt selle kasutusotstarbe sobivuse kohta kirjalikku kinnitust hankimata, siis teete te seda omal vastutusel.