

Pinja Wood Stain

TÜÜP

Kiiresti kuivav veepõhine puiduimmutusaine

TOOTE OMADUSED JA KASUTUSKOHAD

- Veepõhine puiduimmutusaine, laia toonivalikuga. Pinja Wood Stain kuivab kiiresti ning sobib seetõttu tööstuslikuks kasutamiseks.
- Kaitseb puitu niiskuse, päikese kiirguse ja mustuse eest. Vähendab puidu lõhenemist.
- Toob esile puidu loomuliku välimuse.
- Kaks ühes toode - sobib kasutamiseks puidukaitsevahendina kruntimiseks ja puiduimmutina.
- Toode on lisatud ehitusmaterjalide nimekirja mida võib kasutada Põhjamaade Luigemärgisega (Nordic Swan) hoonetes.
- Ei sobi kasutamiseks terrassidel ja muudel välistel puitpõrandatel.
- Sobib puidust aknaraamidele, välisustele, puitpaneelidele jne.



TEHNILISED ANDMED

Kuivainesisaldus, mahu-% u 10%

Kuivainesisaldus, massi-% 0,11

Tihedus 1.0 kg/l

Soovituslikud pihustuskogused ja teoreetiline kulu

Soovitatavad pihustuskogused (vedeldamata)		Teoreetiline kulu
märg	kuiv	
80 g/m ²	10 µm	12–14 m ² /l

Toote kulu sõltub pinnale kandmise viisist, tingimustest ja töödeldava pinna kujust ning kvaliteedist.

Kuivamisajad

80–100 g/m ²	+20 °C	+50 °C
Lihvimiskuiv, pärast	10–60 min	5–20 min

Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.

Värvitoonid

Läbipaistev. AKVI TONE-toonimine. Valtti peitside ja puiduõlide värvikaardi toonid.

Pinja Wood Stain

KASUTUSJUHEND

Eeltöö	Puhasta pind mustusest, tolmust ja lahtistest osakestest. Pinnal ei tohi olla hallitust ega sinet. Lihvi pind lihvpaberiga (karedusega 150-320). Krunditud pinnad tuleb lihvida lihvpaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm.
Soovitavad pinnavärvid	Pinja Wood Stain, Pinjalac HB 30, Pinja Flex Combi 25, Pinja Flex Combi 35, Ultra Pro, Pinja Pro, Pinja Top, Pinja Color Plus, Villa Lasur Akva.
Töötlemistingimused	Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas. Töötlemise ja toote kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja toote temperatuur vähemalt +18 °C ja õhu suhteline niiskus peab olema alla 70%. Parima lõpptulemuse saamiseks peab olema tagatud korralik ventilatsioon. Värv võib kuivatada ahjus.
Pinnatöötlus	Sega toodet hoolikalt enne kasutamist. Vahu tekkimisel lase tootel veidi aega seista. Vajadusel vedelda veega. Kõrgsurvepihustamisel on soovitatav düüsi suurus 0,009 – 0,011" ja rõhk 80-160 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt. Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel on soovitatav düüsi suurus 0,009 – 0,011" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt. Õhkpihustamisel on soovitatav düüsi suurus 1,0-1,4 mm ja düüsirõhk 1,5-3 bar-i. Sissekastmise puhul on värv kasutusvalmis. Puidus sisalduv vaik jm värvi ekstraktiivained, eriti oksakohtades, võivad põhjustada värvitud pinnad tooni muutumist temperatuuri ja niiskuse kõikumiste mõjul.
Vedeldid	Vesi
Töövahendite puhastamine	Vesi
LOÜ	LOÜ sisaldus tootes on 30 g/l.
KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS	Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega seotud ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.

Ainult tööstuslikuks kasutamiseks.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad kasutada ainult professionaalid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused toote õige kasutamiseks. Ülaltoodud informatsioon on soovituslik. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me kuidagi tingimuste eest, milles toodet kasutatakse, samuti ei vastuta me toote kasutamise ega rakendamise eest.

Kui soovite kasutada toodet mõnel muul eesmärgil, kui selles dokumendis soovitatud, ilma meilt selle kasutusotstarbe sobivuse kohta kirjalikku kinnitust hankimata, siis teete te seda omal vastutusel.