



TIKKURILA

PONTTI FLOOR LACQUER 5

SÜGAVMATT VEEPÕHINE LAKK PUITPÕRANDATELE.

TÜÜP

Sügavmatt toonitav veepõhine polüuretaan-akrülaatlakk sisetingimustesse.

KASUTUSKOHAD

Töötlemata ja peitsitud puitpindadele või hoolduslakkimiseks nt: laud- ja parkettpõrand, trepid eluruumides.

Enne töötlemist veendu, kas toode sobib antud puitpinnale, selleks tee proovitöötlus väikesel pinnal.

TOOTE OMADUSED

Sobib puitpõrandatele ja muudele puidust sisepindadele eluruumides, mis on kerge mehaanilise ja keemilise koormuse all. Jätab naturaalse puidupinna. Lakitud pind ei kolletu.



Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

PONTTI FLOOR LACQUER 5

TEHNILISED ANDMED

Alusvärvid	EP alusvärv
Toonid	Tikkurila laki ja peitsi värvikaart, Ajatute poolläbipaistvate toonide värvikaart Suuremate pindade puhul kasuta Tikkurila Pirtti või Parketti-Ässä Petsi puidupeitsi, et saada ühtlane lõpptulemus. Kanna peits töötlemata puidule.
Läige	Täismatt.
Katvus	8-12 m ² /l.
Pakendid	0.9 l, 2.7 l, 9 l
Lahusti	Vesi
Töövahendid	Pintsel, rull.
Kuivamisaeg	1 tund – tolmu kuiv, 4-8 tundi - ülelakitav, 24 tundi - kasutuskuiiv. Pind saavutab täieliku tugevuse u kahe nädala möödudes. Välti selle aja jooksul tugevat koormust, puhastamist ning lakitud pinnale raskete ja kuivamist takistavate esemete, nt vaipade asetamist põrandale.
Tihedus (kg/l)	1,03 kg/l, ISO 2811
Kuivainesisaldus, mahu-%	30
Kuivainesisaldus, massi-%	29
LOÜ	(Alaliik A/i) 140g/l (2010), Pontti Floor Lacquer 5 sisaldab LOÜ maksimaalselt 140 g/l.
Ladustamine	Kaitsta külma eest.

PONTTI FLOOR LACQUER 5

KASUTUSJUHEND

Töötlemistingimused

Puitpind peab olema kuiv ning puhas mustusest, vahadest ja rasvadest. Õhu ja pinna temperatuur peab olema vähemalt +10°C ja õhu suhteline niiskus 30-80%.

Pinna ettevalmistamine

Töötlemata puitpinnad:

Puhasta põrand mustusest, vahast ja rasvast. Niisuta pinda kergelt veega, lase kuivada ja lihvi lahtised puidukiud ära. Eemalda lihvimistolm.

Varem töödeldud puitpinnad:

Pese varem lakitud pind Maalipesu puhastusainega ja loputa hoolikalt veega. Lase kuivada. Lihvi pind matiks (lihvipaber nr 150 või 180). Eemalda lihvimistolm ettevaatlikult tolmuimejaga ja pühki pind niiske, ebamevaba ja puhta lapiga. Kui lakitud pind on väga halvas seisukorras, eemalda lakk täielikult lihvides puhta puiduni. Enne lakkimist veendu Pontti Floor Lacquer'i sobivust eelnevalt töödeldud puitpõrandale, selleks tee proovitöötlus väikesel pinnal.

Lakkimine

Töötlemata puitpinnad:

Sega lakki hoolikalt (k.a põhjast) enne kasutamist ja aeg-ajalt ka kasutamise ajal. Suured töötlemata pinnad soovitame toonida Tikkurila Pirtti või Parketti-Ässä Petsi puidupeitsiga. Toonitud Pontti Floor Lacquer 5 sobib väikestele pindadele, nagu varem lakitud trepid või lävepakud. Kanna lakki pinnale paari laua kaupa pikisuunas, aeglaselt ja õrnalt. Töötle pinda 2-3 korda.

Varem töödeldud puitpinnad:

Sega lakki hoolikalt (k.a põhjast) enne kasutamist ja aeg-ajalt ka kasutamise ajal. Kanna lakki pinnale paari laua kaupa pikisuunas, aeglaselt ja õrnalt. Töötle pinda 1-2 korda.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid veega või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga. Kergelt kõvenenud värvi eemaldamiseks on soovitatav kasutada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendit.

Hooldusjuhend

Lakitud pind saavutab lõpliku kulumiskindluse ja vastupidavuse kemikaalidele u 2 nädala jooksul peale lakkimist. Välti sel ajal pinna puhastamist. Puhasta pinda harja, mopi või puhastuslapiga. Määratud pindu võib puhastada niiske lapi ja neutraalse (pH 6-8) pesuvahendiga.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Vedelat jäägid tuleb kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhastusvahend, mis on kasutatud taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutus

Vastavalt muudatustega määrusele (EÜ) nr 1272/2008 ei ole see toode klassifitseeritud ohtlikuks. Kanda kaitsekindaid. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja reaktsioonisegu: 5-klooro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab: C(M)IT/MIT (3:1) ja BIT.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.