



TIKKURILA

PONTTI FLOOR PAINT 60

POOLLÄIKIV VEEPÕHINE PÕRANDAVÄRV.

TÜÜP

Poolläikiv toonitav poliüretaan-akrülaatvärv puitpõrandatele.

KASUTUSKOHAD

Puitpõrandate ja -treppide värvimiseks eluruumides, äriruumides ja laoruumides, mis on kerge mehaanilise ja keemilise koormuse all. Eelkõige puit- ja puitkiudplaat põrandatele. Sobib väga hästi ka varem veepõhiste, alküüd- või epoksüüdvärvidega ja -lakkidega töödeldud põrandate ülevärvimiseks.

TOOTE OMADUSED

Mehaaniliselt vastupidav koormusele ja kriimustustele. Kuivab kiiresti ja jätab erakordselt sileda pinna



Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.



TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 05.02.2024

PONTTI FLOOR PAINT 60

TEHNILISED ANDMED	
Alusvärvid	A alusvärv, C alusvärv
Toonid	Symphony värvikaart, Tunnetu Värv UUS (Feel the Color), Deco Grey värvikaart, Aasta värv ja kolleksioon 2023, Tikkurila X Marie Olsson Nylander Värv võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida heledates toonides (A-alusvärv). C-alusvärv tuleb alati toonida.
Läige	Poolläikiv.
Katvus	5–7 m ² /l.
Pakendid	A alusvärv: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C alusvärv: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Lahusti	Vesi
Töövahendid	Pintsel, rull
Kuivamisaeg	u 15 minutit – tolmukuiiv, 2 tundi - ülevärvitav, kasutuskuiv (talub kergelt mehhaanilist koormust)- järgmisel päeval. Täielikult kõvenenud ja kulumiskindel – u 2 nädala pärast. Madal õhutemperatuur ja kõrge niiskus pikendavad värvi kuivamisaega. Väldi esimese nädala jooksul tugevat koormust, puhastamist ning värvitud pinnale raskete ja kuivamist takistavate esemete, nt vaipade asetamist põrandale.
Tihedus (kg/l)	u 1.1–1.2 kg/l, ISO 2811
Vastupidavus kemikaalidele	Vastupidav rasvale ja lakibensiinile. Ei pea vastu tugevatele lahustitele, nagu nt värvi vedeldajatele.
Kuivainesisaldus, mahu-%	35
LOÜ	(Alaliik A/i) maksimaalselt 140 g/l (2010). Pontti Floor Paint 60 sisaldab LOÜ maksimaalselt 140 g/l.
Ladustamine	Kaitsta külma eest.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

PONTTI FLOOR PAINT 60

KASUTUSJUHEND

Töötlemistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv ning puhas mustusest, vahadest ja rasvadest. Õhu ja pinna temperatuur peab olema vähemalt +10°C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Pinna ettevalmistamine

Töötlemata puitpinnad:

Puhasta pind tolmust, mustusest ja rasvast.

Varem värvitud puitpinnad:

Mustuse ja rasvase pinna puhastamiseks pese eelnevalt värvitud või lakitud pind Maalipesu puhastusainega (mis on lahjendatud veega vahekorras 1:5). Loputa hoolikalt veega ja lase kuivada.

Eemalda vana, halvas seisukorras kooruv värv. Lihvi pind hoolikalt ning eemalda lihvimistolm.

Värvimine

Sega värv enne kasutamist põhjalikult läbi.

Töötlemata puitpinnad:

Krundi puiduni puhas pind Tikkurila Multistop isoleeriva kruntvärviga 1-2 kihti (sõltuvalt puitpinna seisukorrast). Parim isolatsioonitulemus saavutatakse, kui töötlust teha kaks korda. Värv 1-2 kihti lahjendamata Pontti Floor Paint 60 värviga. Kasuta sünteetilist pintslit või madalakarvalist rulli.

Varem värvitud või lakitud pinnad:

Kanna Pontti Floor Paint 60 põrandavärv otse pinnale 1-2 korda sünteetilise pintsliga või madalakarvalise rulliga.

Pane tähele! Värv kuivab kiiresti, seega planeeri oma värvimistö eelnevalt, et vältida jätkukohtasid. Värv 1-2 kihti laua kaupa pikisuunas ja tee parandused alles siis, kui värv on kuivanud.

Tähelepanu

KARESTAMINE:

Värvitava pinna libeduse vähendamiseks lisa 10 liitrile vedeldamata värvile üks 1/3 l purk Tikkurila Liukueste libisemisvastaseid graanuleid (kerged silikaat-mikrograanulid, mida lisatakse põranda- või katusevärvidele pinna karestamiseks). Piisab käsitsi segamisest. Kahe viimase viimistluskihi jaoks kasutage karestatud värvi.

Karestatud värviga saab värvida kogu põrandapinna või maalriteibiga maha märgitud osa. Näiteks treppide puhul saab iga astme välisservale värvida libisemisvastase riba.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta veega või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga. Kergelt kõvenenud värvi eemaldamiseks on soovitatav kasutada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendit.

Hooldusjuhend

Värvitud pind saavutab lõpliku kulumiskindluse ja vastupidavuse kemikaalidele u 2 nädala jooksul peale värvimist. Väldi sel ajal pinna puhastamist. Puhasta pind harja, mopi või puhastuslapiga. Määratud pindu võib puhastada niiske lapi ja neutraalse pesuvahendiga (pH 6-8).

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.



PONTTI FLOOR PAINT 60

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutus

Vastavalt muudatustega määrusele (EÜ) nr 1272/2008 ei ole see toode klassifitseeritud ohtlikuks. Kanda kaitsekindaid. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab: BIT.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.