



TIKKURILA

SUPI LAUDESUOJA

LAVAKAITSEÕLI

TÜÜP	Parafiinõli, mis kaitseb puitu niiskuse ja määrdumise eest.
KASUTUSKOHAD	Töötlemata või varem õlitatud puidust saunalava.
TOOTE OMADUSED	Töötlemata puitpinnad, nt. saunalava.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.



TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 07.09.2022

SUPI LAUDESUOJA

TEHNILISED ANDMED

Toonid	Värvitu, süvendab töödeldava puidu tooni.
Katvus	8-15 m ² /l, sõltuvalt pinna poorsusest.
Pakendid	0.25 l, 1 l
Töövahendid	Pintsel või puhas puuvillane lapp.
Kuivamisaeg	Valmis kasutamiseks kui õli on imendunud puitu. Imendumise kiirus sõltub puidu poorsusest.
Tihedus (kg/l)	0.8 kg/l, ISO 2811.
Kuivainesisaldus, mahu-%	100
Ladustamine	Kaitsta külma eest.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

SUPI LAUDESUOJA

KASUTUSJUHEND

Töötlemistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Pinna ettevalmistamine

Pese määratud lauad Supi Saunapesu puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile, loputa hoolikalt veega ja lase kuivada. Lihvi vajadusel ja eemalda lihvimistolm.

Töötlemine

Kanna kaitseaine laudadele pintsliga või puhta lapiga ja lase imenduda. Kui aine imendub puitu koheselt, töötle pinda kaks korda. Soojenda saunaruum ja eemalda üleliigne õli pinnalt kuiva lapiga.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta vee ja seebiga. Töövahendid pesta veega. Pese töövahendid veega või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhend

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel töötlemisest: Puhasta pind Supi Saunapesu puhastusvahendiga (1-2 dl saunapesu 5 liitrit vett). Mustuse eemaldamiseks võib Supi Saunapesu kasutada vedeldamata. Laudade valgendamiseks kasuta Supi Saunapesu 1:1 veega segatuna, lase mõjuda u 15 min ja loputa hoolikalt. Vajadusel tee uus töötlus Supi Laudesuoja kaitseainega.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.