



TIKKURILA

# TAIKA STARDUST

SÄTENDAV EFEKTLASUUR

## TÜÜP

Läbipaistev, täismatt, akrülaatsideainega efektlasuur.

## KASUTUSKOHAD

Seinad elu-, büroo- jms kuivades ruumides.

## TOOTE OMADUSED

Kasutatakse värvitud seinapindade dekoreerimiseks kuivades ruumides. Kuna Taika Stardust on läbipaistev, mõjutab alusvärvi toon oluliselt lõpptulemust. Hea valgustus toob efekti paremini välja.





TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 24.01.2022

## TAIKA STARDUST

### TEHNILISED ANDMED

<b>Toonid</b>	Hõbe ja kuld, toodet ei saa toonida.
<b>Läige</b>	Täismatt.
<b>Katvus</b>	6-10 m <sup>2</sup> /l.
<b>Pakendid</b>	1 l
<b>Töövahendid</b>	Rulli või pintsliga.
<b>Kuivamisaeg</b>	Vajadusel on uuesti töödeldav/ülevärvitav umbes ööpäeva möödudes. Pind on kasutuskuiv umbes 2 ööpäeva pärast.
<b>Tihedus (kg/l)</b>	u. 1,0 kg/l sõltuvalt toonist, ISO 2811.
<b>Pesukindlus</b>	Võib puhastada niiske lapiga.
<b>Märghõõrdekindlus</b>	Klass I, ISO 11998.
<b>Kuumakindlus</b>	85 °C, ISO 4211-3.
<b>Kuivainesisaldus, mahu-%</b>	12
<b>Ladustamine</b>	Kaitsta külma eest.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

# TAIKA STARDUST

## KASUTUSJUHEND

### Töötlemistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur üle +10 °C ja õhu suhteline niiskus 30 - 70 %.

### Pinna ettevalmistamine

Värvimata pinnad: Puhasta pind tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva Vivacolor sarja pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Krundi Vivacolor 1 kruntvärviga. Tee pinnavärvimine soovitud tooni dekoratiivvärviga 1-2 korda. Varem värvitud pinnad: Pese pind Vivaclean (Vivacolor) vesilahusega, loputa hoolikalt veega ja lase kuivada. Kõvad ja läikivad värvipinnad lihvi matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused ja praod pahtelda sobiva Vivacolor sarja pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Värv pind toonitud sisustusvärviga.

### Töötlemine

Sega Taika Stardust hoolikalt enne kasutamist. Kanna toodet risti-rästi pinnale rulli või pintsliga. Ürita kanda toodet võimalikult ühtlaselt igale poole. Nurki ja üleminekukohti ei värvita eelnevalt, vaid hajutatakse töö käigus. Toote piimjas toon kaob kuivades. Proovi dekoreerimist esmalt nt. paksul papil. Taika Stardust sobib ka šablooniga värvimiseks. Sellisel juhul sobib töövahendiks kõige paremini tavaline väike rull või pintsel. Ei soovita poroloonist töövahendeid.

### Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta veega. Eemaldada töövahenditelt liigne värv/lakk ja pesta veega. Kergelt kõvenenud värvi eemaldamiseks on soovitatav kasutada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendit.

### Hooldusjuhend

Mõne nädala jooksul peale töötlemist tuleb pinda käsitleda ettevaatlikult, sest töödeldud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes. Kui pinda on siiski vaja puhastada varsti pärast värvimist, tee seda kergelt kuiva või niiske puhastuslapi või mopiga. Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest. Pinda võib puhastada kuiva harja, mopi või tolmulapiga. Määrduvad pinnad puhasta neutraalse (pH 6-8) pesuvahendiga niisutatud puhastuslapiaga. Pind ei tohi jääda märjaks pärast puhastamist. Järgida puhastusvahendi tootja poolt etteantud lahjendamise juhiseid.

### Hooldustöötlus

"Varem värvitud pinnad" juhise järgi. Võib üle värvida veepõhise tootega.

### Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

### Keskkonna- ja tööohutus

Vastavalt muudatustega määrusele (EÜ) nr 1272/2008 ei ole see toode klassifitseeritud ohtlikuks. Kanda kaitsekindaid. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab: C(M)IT/MIT (3:1).

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jäätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.