



TIKKURILA
TEHO MODERN
POOLLÄIKIV VÄRV PUITMAJADELE

TÜÜP Poolläikiv akrülaadiga tugevdatud veepõhine alküüdvärv puitmajadele.

KASUTUSKOHAD Voodrilauad, liistud, piirded, aiad, lipumastid.

TOOTE OMADUSED Veepõhine akrülaadiga tugevdatud alküüdvärv välistingimustes, millel on suurepärase ilmastikukindlus. Sobib töötlemata, tehases krunditud või varem õlivärviga värvitud puitpindadele.





TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 25.02.2025

TEHO MODERN

TEHNILISED ANDMED

Alusvärvid	A alusvärv, C alusvärv
Toonid	Facade 760 värvikaart, Puiduvärvide värvikaart UUS Toonitav Tikkurila välisvärvikaartide järgi.
Läige	Poolläikiv.
Katvus	Saetud puitpinnad: 6–8 m ² /l. Hööveldatud puitpinnad: 9–10 m ² /l.
Pakendid	A alusvärv: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l C alusvärv: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
Vedeldi	Vesi
Töövahendid	Pintsel või pihustamine. Kõrgsurvepihusti - ava läbimõõt 0.018"-0.023", e 0.460-0.580 mm - vedeldamine 0-10% värvi mahust.
Kuivamisaeg	Puutekuiv 1–2 tunni pärast ja ülevärvitav 2–4 tunni pärast. Kuivamisaeg sõltub suuresti õhuniiskusest, temperatuurist ja tuulest.
Tihedus (kg/l)	1,14 kg/l
Kuivainesisaldus, mahu-%	38
LOÜ	EL LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130g/l (2010). Teho Modern LOÜ sisaldus värvis on max 130g/l.
Ladustamine	Kaitsta külma eest. Halvasti suletud või poolik nõu ei talu pikaajalist hoiustamist. Sulge pakend hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

TEHO MODERN

KASUTUSJUHEND

Töötlemistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, õhutemperatuur vähemalt +5° C ja suhteline õhuniiskus alla 80% nii värvimise kui ka kuivamise ajal. Planeeri värvimine nii, et värvikiht jõuaks enne õhtuse kaste tekkimist piisavalt kuivada, sest kondenseeruv niiskus põhjustab värske värvitud pinna matistumist.

Pinna ettevalmistamine

Värvimata pinnad:

Puhasta töötlemata puitpind mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Pese määrdunud ja hallitanud pinnad Tikkurila Homeenpoisto hallituse eemaldamise lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi pind võimalikult varajases ehitusstaadiumis Tikkurila Valtti Plus Pohjuste puiduimmutusainega. Krundi naelapead ja muud metallosad Tikkurila Rostex Super Akva metallikruntvärviga. Oksakohtadelt eemalda vaik.

Varem õlivärviga värvitud pinnad:

Eemalda lahtine värv ja halliks muutunud puit kaabitsa abil ning harja pind traatharjaga puhtaks. Pese määrdunud ja hallitusega kaetud pinnad Tikkurila Homeenpoisto hallituse eemaldamise lahusega vastavalt juhiste. Töötle paljad puitpinnad Tikkurila Valtti Plus Pohjuste puiduimmutusainega.

Värvimine

Ühtlase tooni saavutamiseks sega piisav kogus värvi ühte anumasse. Sega värv enne kasutamist hoolikalt läbi. Kanna pinnale pintsliga või pihustades. Parima lõpptulemuse saavutamiseks töötle pind pärast pihustamist pintsliga. Krundi Teho Primeri või Teho Moderniga ja lõpeta pinnaviimistlus Teho Moderniga. Töötle puidu otsakohad eriti hoolikalt.

Puit sisaldab vaiku ja muid värvimuutusi põhjustavaid aineid, eriti oksakohtade ümbruses. Temperatuuri ja niiskuse kõikumised võivad põhjustada nende ainete imbumist läbi värvikihi, tekitades värvimuutusi või läbikumamist.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid veega või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhend

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 4 nädala möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pind vajab puhastamist vahetult pärast värvimist, kasuta pehmet harja, niisket puhastuslappi või moppi.

Mitte varem kui 1 kuu möödudes võib määrdunud pinda puhastada Tikkurila Talon Huoltipesu lahusega (1 osa Huoltipesu 10 osa vett). Plekkide ja väga määrdunud pindade puhastamiseks kasuta tugevamat lahust (1:1). Pärast pesemist loputa pinnad hoolikalt ja lase kuivada.

Hooldustöötlus

Teho Modern värviga värvitud pinnad võib hooldusvärvida Teho Moderni või akrülaatfassaadivärvidega. Teho Modernit ei tohi hooldusvärvida alküüd-, õli- ega linaseemneõlivärvidega.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veekogudesse ja pinnasesse. Vedelad jäägid tuleb kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

TEHO MODERN

Keskkonna- ja tööohutus

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Vältida sattumist keskkonda. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT), reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 3-jodo-2-propüüübutüülkarbamaati (IPBC). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. See toode sisaldab biotsiidi, mis tagab toote säilivuse ladustamise ajal. Sisaldab BIT, C(M)IT/MIT (3:1).

Toode sisaldab ka biotsiidi kuiva kile säilitamiseks. Sisaldab IPBC-d.

Kanna kaitsekindaid. Kui õhuvahetus on ebapiisav pihustiga töötamisel, kasutada filtriga näomaski või respiraatorit tüüp AP (gaas/toim) (EN405:2001).

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.