

Temathane PC 80

TÜÜP

Kõrge kuivainesisaldusega kahekomponentne, läikiv polüuretaanvärv, mille kõvendi on alifaatne isotsüanaat.

TOOTE OMADUSED JA KASUTUSKOHAD

- Suurepärase valik, kui on vaja eriti hea läike ja värvitooni püsivusega suure kuivainesisaldusega pinnavärvi.
- Sobib väga hästi karmidesse tingimustesse. Pinnavärv pikendab värvisüsteemi kasutusiga.
- Tänu polüuretaanvaigule on värv suurepärase ilmastiku- ja kulumiskindlusega. See moodustab kergesti puhastatava ja mitte-kriidistuva pinna, mille on hea läike ja värvitooni püsivus.
- Sobib transpordivahendite ja veoseadmete, mahutite välispindade, terasmastide ja teraskonstruktsioonide, masinate ja seadmete värvimiseks.



TEHNILISED ANDMED

Kuivainesisaldus, mahu-% 66±2% (ISO 3233)

Kuivainesisaldus, massi-% 77±2%

Tihedus 1.3±0.1 kg / l (kasutusvalmis töösegu)

Segamissuhe
Värv 5 mahuosa Temathane PC 80
Kõvendi 1 mahuosa 008 7690 või 008 7590

Kasutusaeg (+23 °C) 1½ tundi

Soovituslikud kihipaksused ja teoreetiline kulu

Soovituslikud kihipaksused		Teoreetiline kulu
märg	kuiv	
120 µm	80 µm	8.3 m²/l

Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja -tingimused, samuti värvitava pinna kuju ning kvaliteet.

Kuivamisaeg

Kuiva kihi paksus 80µm	+5 °C	+10 °C	+23 °C	+35 °C
Tolmukuiv, pärast	2 h	1 h 15 min	1 h	20 min
Puutekuiv, pärast	10 h	8 h	6 h	3½ h
Ülevärvitav, pärast	Puuduvad piirangud			

Kuivamist mõjutavad värvikihi paksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.

Läige

Läikiv.

Värvitoonid

RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid.
TEMASPEED Premium toonimine.

Temathane PC 80

KASUTUSJUHEND

Eeltöö	Krunditud pinnad: Eemalda õlid, rasvad, soolad ja mustus kasutades sobivat meetodit. Paranda kruntvärvi vigastused. Arvesta kruntvärvi kuivamisega. (ISO 12944-4)
Soovitavad kruntvärvid	Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat GF Primer, Temacoat MIO, Temacoat Primer, Temacoat RM 40, Temacoat SPA Primer, Temabond ST 200, Temabond ST 300, Temadur 10, Temadur 20, Temaprime GF, Temacoat HS-F Primer, Temazinc 77.
Soovitavad pinnavärvid	Temathane PC 80, Temadur Clear.
Töötlemistingimused	Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Terasel pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 °C võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Kinnistes ruumides peab värvimise ja kuivamise ajal olema tagatud korralik ventilatsioon ja piisav õhu liikumine.
Komponentide segamine	Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Segamiseks kasuta elektrilist mikserit. Ebapiisav segamine või vale segamissuhe võib põhjustada pinna ebaühtlast kuivamist ja värvi omaduste nõrgenemist.
Pinnatöötlus	Ühtlase poorideta pinna saamiseks kasuta "märg-märjale"-meetodit: esimese õhukese kihiga järele lase lahustitel aurustuda 5-30 minutit, seejärel kanna pinnale ülejäänud kiht. Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi sõltuvalt komponentide (värv, kõvendi, vedeldi) temperatuurist 5-15%. Soovitav düüsi suurus on 0,011"-0,013" ja rõhk 120-160 bar-i. Pihustusnurk vali sõltuvalt värvitava objekti kujust. Käsipihustamisel vedelda värvi sõltuvalt komponentide (värv, kõvendi, vedeldi) temperatuurist u 5-15%. Soovitav düüsi suurus on 1,6-1,8 mm ja rõhk 3-4 bar-i.
Vedeldid	Thinner 1048, Thinner 1067, Thinner 1061 Vedeldi 1061 sobib ka käsipihustamisel.
Töövahendite puhastamine	Thinner 1048, Thinner 1067, Thinner 1061
LOÜ	Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 320 g/l värvi kohta. LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis (vedeldatud 15 mahu-%) on 400 g/l.
KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS	Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega seotud ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.

Ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad kasutada ainult professionaalid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused toote õige kasutamiseks. Ülaltoodud informatsioon on soovituslik. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me kuidagi tingimuste eest, milles toodet kasutatakse, samuti ei vastuta me toote kasutamise ega rakendamise eest.

Kui soovite kasutada toodet mõnel muul eesmärgil, kui selles dokumendis soovitatud, ilma meilt selle kasutusotstarbe sobivuse kohta kirjalikku kinnitust hankimata, siis teete te seda omal vastutusel.