



TIKKURILA

ULTRA MATT

KÕRGE KVALITEEDIGA PUITFASSAADIVÄRV / MATT

TÜÜP

Polüakrülaatvärv, mis on eriti hea ilmastikukindlusega.

KASUTUSKOHAD

Välisseinad, voodrilauad jmt.

TOOTE OMADUSED

Töötlemata, tööstuslikult krunditud või varem välisvärvidega töödeldud puitpindadele välistingimustes.





TIKKURILA

TOOTEKIRJELDUS 20.09.2022

ULTRA MATT

TEHNILISED ANDMED

Alusvärvid	A alusvärv, C alusvärv
Toonid	Puiduvärvide värvikaart, Puiduvärvide värvikaart UUS, Facade 760 värvikaart Toonitav Tikkurila välisvärvikaartide toonidesse.
Läige	Matt.
Katvus	Saetud laudadele 4-6 m ² /l. Hõõveldatud ja enne värvitud puitpindadele 7-9 m ² /l.
Pakendid	A alusvärv: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l C alusvärv: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
Töövahendid	Harjaspintsel või värvipihusti. Kõrgsurvepihustiga: - ava läbimõõt 0,018" – 0,023" e. 0,460 - 0,580 mm. - vedeldada 0 – 10% värvi mahust.
Kuivamisaeg	1 tund – puutekuiv. Järgmise kihi värvimine 2-4 tunni möödudes normaalsetes tingimustes. Madalamatel temperatuuridel ja niiske ilmaga kuivamisaeg pikeneb.
Tihedus (kg/l)	u 1.3 kg/l, ISO 2811
Ilmastikukindlus	Hea, ka tööstuslikus kliimas.
Kuivainesisaldus, mahu-%	41
LOÜ	(Alaliik A/d) 130g/l. Ultra Matt sisaldab LOÜ maksimaalselt 130g/l.
Ladustamine	Kaitsta külma eest.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

ULTRA MATT

KASUTUSJUHEND

Töötlemistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv, õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80% töötamise ja kuivamise ajal.

Pinna ettevalmistamine

Värvimata pinnad:

Puhasta pind võimalikust mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Pese määrduvad ja hallitanud pinnad Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi pind võimalikult varajases ehitusjärgus Valtti Primer puiduimmutiga. Roostetavad metalloosad (naelapead vms) krundi Rostex Super metallikruntvärviga. Oksakohtadelt eemalda vaik.

Tööstuslikult krunditud või varem värvitud pinnad:

Puhasta pind võimalikust mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Eemalda varem värvitud pinnalt lahtine värv kaaprauaga ja harja pind puhtaks terasharjaga. Pese määrduvad ja hallitanud pinnad Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Puiduni puhtad pinnad töötle Valtti Primer puiduimmutiga või Valtti Plus Basse puidukaitsevahendiga.

Värvimine

Värvimata pinnad:

Krundi pinnad eeltötluse järel Ultra Primer või Öljypohja kruntvärviga. Värvige pinnad 1-2 korda Ultra Matt värviga. Töötlege puidu otsakohad eriti hoolikalt.

Tööstuslikult krunditud ja varem värvitud pinnad:

Krundi eeltöödeldud pinnad üks kord Ultra Primer või Öljypohja kruntvärviga. Heas seisukorras tööstuslikult krunditud pinnad töötle Ultra Primer kruntvärviga (tööstuslikult krunditud pinnad, mis on üle 10 kuu välistingimustes olnud, krundi Öljypohja kruntvärviga), pinnavärvimine teha Ultra Matt värviga 1-2 korda.

Vanad värvitud pinnad:

Värvige varem õlivärvi või akrülaatvärviga värvitud pinnad eeltötluse järel 1-2 korda Ultra Matt värviga. Kui vana pind on kulunud, krundi õlivärvi värvitud pinnad Öljypohja kruntvärviga ja vana akrülaatvärvipind krundi Ultra Primer kruntvärviga. Pinnavärvimine teha Ultra Matt värviga.

Tööstuslikult Ultra Pro värviga töödeldud pinnad (ProHouse välisvoodrilaudade ja -puitpaneelide tööstuslik pinnatöötlus):

Viimistlege otsapinnad Ultra Matt värviga. Muud viimistlusvärvi pole objektil kohapeal vaja, kui voodrilaudade värvipind jääb transportimisel, ladustamisel või kohapeal monteerimisel kahjustamata.

Kahjustatud pindade parandusvärvimine võib põhjustada erinevusi läikes. Paigalduse käigus tekkinud pinnakahjustuste parandamiseks ja naelapeade katmiseks soovime pinna üle värvida ühes kihis Ultra Matt või mõne teise Ultra seeria majavärviga.

Sega värv enne kasutamist hoolikalt ja vajadusel vedelda veega. Värvige harjaspintsli või värvipihustiga. Töötlege puidu otsakohad eriti hoolikalt. Ühtlase tooni saamiseks varu ühte nõusse piisavalt valmissegatud värvi.

Hooldusvärvimine:

Ultra Matt-iga värvitud pinnad võib hooldusvärvida Ultra-sarja toodetega.

Puidus sisalduvad vaik ja värvi ekstraktiivained eriti oksakohtades, võivad põhjustada värvitud pinnad tooni muutumist temperatuuri ja niiskuse kõikumiste mõjul. Kruntvärvide (Öljypohja või Ultra Primer) kasutamine vähendavad seda võimalust.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.

ULTRA MATT

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta veega. Kergelt kõvenenud värvi eemaldamiseks on soovitatav kasutada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendit.

Hooldusjuhend

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 4 nädala möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Varsti pärast töötlemist võib pinda puhastada kergelt pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

Mitte varem kui 1 kuu möödudes värvimisest võib määrdund pinda puhastada Huoltopesu-ga (1 osa Huoltopesu 10 osa vett). Puhasta eriti määrdund pinnad tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lasse kuivada.

Hooldustöötlus

Ultra Matt värviga värvitud pinnad võib hooldusvärvida Ultra-sarja toodetega või Vinha värviga.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutus

Sisaldab: 2-oktüül-2H-isotiasolin-3-oon (OIT). **Hoiatus.** Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida udu/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid. **NAHALE SATTUMISE KORRAL:** Pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab väikeses koguses sensibilliseerivaid aineid: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT), reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaati (IPBC) ja 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon (DCOIT). Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab: reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).



GHS07

GHS09

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.