



TIKKURILA

VINHA

VÄLISPUITPINDADE LÄBIPAISTMATU VIIMISTLUS / POOLMATT

TÜÜP

Poolmatt veepõhine puidukaitsevärv välistingimustesse. Jätab puidetekstuuri aimatavaks. Alküdisisaldusega akrülaatpuidukaitsevärv. Moodustab vett hülgava pinna.

KASUTUSKOHAD

Välisseinad, aknaraamid, voodrilauad jmt.

TOOTE OMADUSED

Sobib uutele ja varem Vinha-ga või poolläbipaistvate puidukaitsevahenditega töödeldud saetud ja hõõveldatud puitpindadele ning sügavimmutatud puidule. Sobib ka tööstuslikult krunditud puitpindadele. Ei sobi põrandate töötlemiseks.



VINHA

TEHNILISED ANDMED	
Alusvärvid	VC alusvärv, VVA alusvärv
Toonid	Vinha värvikaart, Puiduvärvide värvikaart, Puiduvärvide värvikaart UUS, Facade 760 värvikaart Toonitav Tikkurila välistoonidesse.
Läige	Poolmatt.
Sideaine	Alküüdtugevdatud akrülaat
Katvus	Saetud pindadele 4-6 m ² /l. Hööveldatud pindadele 8-10 m ² /l.
Pakendid	VC alusvärv: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l VVA alusvärv: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
Töövahendid	Pintsel, pihusti. Kõrgsurvepihusti: - ava läbimõõt 0,018" – 0,023"; - vedeldada 0 – 10% värvi mahust.
Kuivamisaeg	1 tund – puutekuiv. Järgmise kihi värvimine u 2 tunni möödudes normaalsetes tingimustes. Madalamatel temperatuuridel ja niiske ilmaga on kuivamisaeg pikem.
Tihedus (kg/l)	1.1–1.2 kg/l, ISO 2811.
Vastupidavus kemikaalidele	Hea vastupidavus tööstuslikes tingimustes.
Kuivainesisaldus, mahu-%	30-37
Eriomadus	Värvide valguskindlus
Ladustamine	Kaitsta külma eest. VAK/ADR 9 III

VINHA

KASUTUSJUHEND

Töötlemistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv, õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80% töötamise ja kuivamise ajal.

Pinna ettevalmistamine

Puhasta varem töötlemata pind võimalikust mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Krundi pind võimalikult varajases ehitusstaadiumis Tikkurila Valtti Primer, Vivacolor Villa Lasur Akva või Kolorex Protekt puiduimmutiga. Eemalda varem värvitud pinnalt lahtine värv kaaprauaga ja harja pind puhtaks terasharjaga. Pese mustad ja hallitanud kohad Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Puiduni puhtad pinnad töötle Tikkurila Valtti Primer, Vivacolor Villa Lasur Akva või Villa Protekt puiduimmutiga. Roostetavad metallosad nagu naelapead, kata Vivacolor Universal Korrostop metallikrundiga.

Kruntimine

Krundi pind võimalikult varajases ehitusjärgus. Puiduni puhtad pinnad töötle Tikkurila Valtti Primer, Vivacolor Villa Lasur Akva või Villa Protekt puiduimmutiga.

Märkus: Puiduimmutit tuleb kanda kogu välispuidule, Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

Värvimine

Sega Vinha enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Kanna toode pintsi või värvipihustiga uutele pindadele kahekordselt ja varem värvitud pindadele ühe- või kahekordselt olenevalt aluspinna olukorrast ja toonierinevusest. Töödeldes surveküllastatud puitpindu heledate toonidega, töötle pindu 2-3 korda. Ühtlase tooni saamiseks varu piisavalt valmissegatud toodet. Töötle lauaotsad eriti hoolikalt. Puidus sisalduv vaik jm värvi ekstraktiivained eriti oksakohtades, võivad põhjustada värvitud pinnad tooni muutumist temperatuuri ja niiskuse kõikumiste mõjul. Hooldusvärvimine: Vinha värviga värvitud pinnad võib uuesti üle värvida Vinha värviga. Ühekordsest värvimisest piisab, kui kasutatakse sama tooni.

Hooldusjuhend

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaalingimustes u 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Varsti pärast töötlemist võib pinda puhastada kergelt pehme harjaga, niiske puhastuslapiga või mopiga. Mitte varem kui 1 kuu möödudes värvimisest võib määrdund pinda puhastada Hoolduspesuga (1 osa Hoolduspesu 10 osa veega). Puhasta eriti määrdund pinnad tugevama Hoolduspesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

Hooldustöötlus

Hooldusvärvimine: Vinha värviga värvitud pinnad võib uuesti üle värvida Vinha värviga. Ühekordsest värvimisest piisab, kui kasutatakse sama tooni.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Vältida lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutus

Sisaldab: 2-oktüül-2H-isotiasolin-3-oon (OIT). **Hoiatus.** Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördues võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida udu/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid. **NAHALE SATTUMISE KORRAL:** Pesta rohke vee ja seebiga. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab väikeses koguses sensibilliseerivaid aineid: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT), reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaati (IPBC). Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab: reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata.

VINHA



GHS07

GHS09

Ülaloodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.