

Temafloor 25 Clear

TÜÜP

Õhuniiskuse toimel kuivav ühekomponentne polüüretaanlakk.

TOOTE OMADUSED JA KASUTUSKOHAD

- Lihtne peale kanda tänu ühekomponentssele koostisele.
- Takistab pindade tolumumist ja mustuse imendumist nimetatud pindadesse.
- Sobib Mosaic-põrandate pinnalakkimiseks.
- Väga hea vastupidavus kulumisele
- Betoonpõrandate, asbesttsement jmt pindade küllastamiseks ja lakkimiseks

TEHNILISED ANDMED

Kuivainesisaldus, mahu-% u. 40 mahu-%.

Tihedus 1.0 kg / l

Tegelik kulu Keskmine kulu betoonpõrandale on 4 - 7 m²/l. Laki kulu sõltub töödeldava pinna poorsusest ja lakkimisviisist.

Kuivamisaeg (+23 °C) Tolmukuiv pärast 3 tundi
Puutekuiv pärast 3,5 tundi
Ülelakitav pärast 4 - 12 tundi
Täielikult kõvenenud pärast 24 tundi

NB! Kui õhu suhteline niiskus on alla 50%, siis kuivamine aeglustub.

Töövahendite puhastamine Vedeldi 1061.

Lõppviimistlus Täisläikiv.

Vedeldamise juhised Temafloor 25 Clear lakki ei vedeldata.

Tuletundlikkus Tuleohutusklass BFL-s1 vastavalt standardile EN 13501-1.

LOÜ LOÜ 2004/42/EC (alaliik A/i) 500 g/l (2010)
Temafloor 25 Clear sisaldab maksimaalselt LOÜ < 500 g/l.

Pakendid 20,0 L

Temafloor 25 Clear

KASUTUSJUHEND

Eeltöö

Eemalda pinnalt alati rasv, õli, kemikaalid jmt mustus Maalipesu pesuvahendiga. Eemalda tsemendiliimi kiht pinnalihvimise, haavelpihustusega või soolhappega söövitades. Vali konkreetsetele ruumidele sobivaim puhastusmeetod. Puhasta põranda praod ja augud kuni terve puhta betoonini. Ava praod nt. nurklihvijaga. Eemalda lahtine mustus ja tolm. Aluspinna tõmbetugevus peab olema üle 1,5 MPa. Kui teha tasandusseguga kiht, siis tuleb kontrollida materjalide sobivust.

Töötlemistingimused

Betoonpinna suhteline niiskus ei tohi ületada 97%. Pinnale kandmise ja pinnakatte kuivamise ajal ei tohi õhu, pinna ja pinnakatte temperatuur langeda alla +15 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%

Kruntimine

Krundi vedeldamata Temafloor 25 Clear lakiga. Vala lakk põrandala ja aja laiali. Kohtadesse, kuhu lakk täielikult imendub, tuleb korrata lakkimist "märg-märjale"-meetodil. Vajadusel korda kruntimist, et saada poorideta pind. Poome krundipind võib põhjustada augukesi ja õhumulle viimistluskihis.

Parandamine

Paranda augud ja praod Temafloor 200 Primer epoksüüdlaki ja kuiva, puhta liiva (0.1-0.6 mm) seguga. Paigatud kohad lihvitakse enne pindlakkimist ümbritseva põranda tasemele. Lihvi parandatud kohad üle enne ülelakkimist.

NB! Betoonpinnad peab alati kruntima enne parandamist.

KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega seotud ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.

Ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad kasutada ainult professionaalid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused toote õige kasutamiseks. Ülaltoodud informatsioon on soovituslik. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me kuidagi tingimuste eest, milles toodet kasutatakse, samuti ei vastuta me toote kasutamise ega rakendamise eest.

Kui soovite kasutada toodet mõnel muul eesmärgil, kui selles dokumendis soovitatud, ilma meilt selle kasutusotstarbe sobivuse kohta kirjalikku kinnitust hankimata, siis teete te seda omal vastutusel.

Temafloor 25 Clear

EN 1504-2:2004

Euroopa ühtne tootestandard EN 1504-2:2004 määratleb nõuded betooni pinnakaitsesüsteemidele.

Antud toode on testitud ja CE-märgistusega vastavalt lisas ZA olevatele tabelitele 1d, 1f ja 1g.

CE	
0809	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 VANTAA	
13	
0809-CPD-0773	
TIK-5570-5001	
EN 1504-2:2004	
Betonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks - Pinnakate.	
CO ₂ emissioon	s _D > 50 m
Löögikindlus	Klass I: ≥ 4 Nm
Kapillaarne veeimavus ja vee läbilaskvus	w < 0,1 kg/m ² · h ^{0,5}
Kulumiskindlus	< 3000 mg
Tuletundlikkus	B _{f1} -s1
Nakketugevus tõmbetestiga	≥ 2,0 N/mm ²
Ohtlike ainete eraldumine	NPD
Veeauru läbilaskvus	Klass I, s _D < 5 m