



TIKKURILA

YKI OIKAISULAASTI

TASANDUSSEGU

TÜÜP

Lubitseemendil põhinev, polümeeriga modifitseeritud kiududega tugevdatud tasandussegu. Maksimaalne tera suurus on 0,6 mm.

KASUTUSKOHAD

Elu-, äri-, tööstus-, lao- jms ehitised.

TOOTE OMADUSED

Kergbetoon-, kergkruus- ja betoonplakkide ning betoonpindade tasandamiseks.



YKI OIKAISULAASTI

TEHNILISED ANDMED

Toonid	Hall
Katvus	u 5–10 kg/m ² (u 2–5 mm kiht)
Pakendid	25 kg
Segamissuhe	Kasutatava vee kogus: 4,5–5,5 liitrit vett 25 kg kuiva toote kohta.
Töövahendid	Pinnalekandmine segupritsiga (min ava läbimõõt 7 mm) või teraskelluga käsitsi. Pinnakatte viimistletakse teraskellu või plathõõrutiga.
Kasutusaeg (+23 °C)	u 1 tund
Kuivamisaeg (+23 °C, õhus suhteline niiskus 50%)	Töödeldud pinna kuivamisel niisuta pinda (sõltuvalt kihi paksusest) kaks korda päevas 2-4 päeva jooksul. Pinnakatte võib peale kanda mitte varem kui 2 nädalat peale tasanadusseguga töötlemist. Pinnakattega töötlemisel järgida tootekirjelduses ette antud juhiseid.
Tihedus (kg/l)	Valmis töösegu u 2 kg/l.
Nakketugevus (EN 1542)	Nakketugevus (EN 1542) - N/mm ² : >1,5
Nakketugevus (EN 1015-12)	Betoonil > 0.5 N/mm ²
Survetugevus	u 10 N/mm ²
Kuivamiskahanemine	u 1.2 N/mm
Ladustamine	Kuivas kohas (eemal põrandast), hoida niiskuse eest.

YKI OIKAISULAASTI

KASUTUSJUHEND

Töötlemistingimused

Õhu, toote ja töödeldava pinna temperatuur peab olema vähemalt +5 °C. Pinnalekandmist ei tohi teha kuuma ilmaga, otsese päikesevalguse käes ega tugeva tuulega. Kuivades tingimustes alusta järelhooldusega umbes kaks tundi peale tasandussegu pinnale kandmist.

Pinna ettevalmistamine

Plokkide töötlemine: Puhasta pinnad mustusest, tolmust ja sooladest. Tasanda kõik ebatasasused mehaaniliselt, paranda augud ja praod Yki Oikaisulaasti`ga 2-3 päeva enne tasandussegu pinnale kandmist, kasutades minimaalses koguses vett. Suuremad parandused kergbetoonpindadel tuleb teha antud aluspinnale sobivate tasandussegudega. Betoonpindade töötlemine: Uued betoonpinnad peavad olema piisavalt kuivad ja kõvenenud. Eemalda värvimata betoonpinnalt mustus, tolm ja soolad. Raketisega valatud betoonpinnad töötle mehaaniliselt (nt liivapritsi), et saavutada vajalik pinnaprofiil. Eemalda pinnalt klaasjas ja läikiv tsemendikivi, kasutades liivapritsi, betooni karestamise lihvimiskivi või lisatud liivaga survepesu. Suuremate tasandamiste tegemiseks kasuta Finnseco parandussegusid.

Kruntimine

Enne tasandussegu pinnale kandmist krundi kergbetoonpinnad Tikkurila Hydrosolipohjuste`ga, mis on segatud veega 1:1. Muud pinnad ei vaja eelnevat kruntimist.

Töötlemine

Tasandussegu ettevalmistamine: Segage Yki Oikaisulaasti veega. Ühe tasandussegu koti kohta kulub 4,5-5,5 liitrit vett. Lase segul u 10 min seista ja siis sega uuesti. Valmis tasandussegu ei tohiks olla liiga vedel ega liiga paks. Kui tasandussegu on pinnale kandmisel liiga paks, lisa kuni 0,5 liitrit vett. Maksimaalselt võib lisada 5,5 liitrit vett ühe tasandussegu koti kohta. Tee valmis nii palju tasandussegu, mille jõuab 30 min jooksul pinnale kanda. Eeltasandamine: Vajadusel tee eeltasandamine enne Yki Oikaisulaasti pinnale kandmist. Niisuta töödeldavat pinda veega 1-2 tundi enne eeltasandamist. Võid alustada eeltasandamisega kui niisutatud pind enam ei läigi. Kanna Yki Oikaisulaasti pinnale käsitsi teraskelluga või segupritsi. Peale tasandussegu pinnale kandmist silu pinda terasliibiga pikkade järjestikku liigutustega. Peale eeltasandamist peaks pind olema nii sile, et piisab kahes kihist Yki Oikaisulaasti`st kogu kihi paksusega umbes 4-6 mm. Tasandamine: Seinapindade tasandamine: Niisuta töödeldavat pinda, pihustades seda puhta veega u 1-2 tundi enne tasandussegu pinnale kandmist. Alusta siis, kui niisutatud pind ei ole enam läikiv. Kanna Yki Oikaisulaasti 2-3 mm kiht nurkadele ja avadele, mida tugevdaks, üks nurgaarmatuur korraga. Tikkurila Kulmavahvikeverkko aseta Yki Oikaisulaasti märja tasandussegu pinnale ja vajuta õrnalt terasliibiga märga tasandussegu pinda. Ära suru armeerimisvõrku täielikult tasandussegu põhja. Armeerimisvõrk on kõige efektiivsem, kui see jääb sellel tööetapil võimalikult pinna lähedale. Kasuta sama meetodit, et kinnitada nurkade tugevdused akna nurkadele ja diagonaalsed tugevdustükid kõikide avade nurkadele. Akna- ja ukseraame on kerge viimistleda Tikkurila Pielilevy raamidega. Täpsemad paigaldusjuhised leiad armeerimissvõrgu, nurgaarmatuuride ja raamiplaatide tootekirjeldusest. Pärast nurga tugevduste paigaldamist paigalda armeerimiskrohvi kiht, kandes Yki Oikaisulaasti 3-4 mm kihina, käsitsi terasliibiga või krohvipritsi. Paigalda Tikkurila armeerimisvõrk niiskele Yki Oikaisulaasti pinnale ja suru terasliibiga õrnalt armeering märja tasandussegu sisse kuni värske tasandussegu on surutud läbi võrgu avade. Ära suru võrku värske tasandussegu kihi põhja. Suru kuni läbi võrgu on tulnud piisavalt tasandussegu, et katta armeeringu pind ühtlase kihiga. Armeeringu ülekate peab olema vähemalt 100 mm. Pärast pealekandmist silu pind terasliibiga pikkade järjestikku liigutustega. Kanna teine 1-2 mm kiht Yki Oikaisulaasti ilma armeerimisvõrguta pärast armeerimiskihi vähemalt 24 tunnist kuivamist. Sõltuvalt õhutemperatuurist ja niiskusest võib tasandussegu õrnalt tasandada käsnhõõrutiga u 20-40 min peale pinnale kandmist. Tasandussegu saab hõõrutiga viimistleda kui krohv ei liigu enam hõõrutiga kaasa. Hõõrutiga viimistletud pinnad tuleb alati värvida Kivisil Julkisivumaali värviga. Sokli tasandamine: Niisuta töödeldavat pinda, pihustades seda puhta veega u 1-2 tundi enne tasandussegu paigaldamist. Alusta kui niisutatud pind ei ole enam läikiv. Kandke pinnale käsitsi 2-5 mm paksune kiht Yki Oikaisulaasti teraskelluga. Pärast pealekandmist silu pinda terasliibiga pikkade järjestikku liigutustega. Sõltuvalt õhutemperatuurist ja niiskusest võib tasandussegu õrnalt tasandada käsnhõõrutiga u 20-40 minutit peale pinnale kandmist. Tasandussegu saab hõõrutiga viimistleda, kui tasandussegu ei liigu enam hõõrutiga kaasa.

YKI OIKAISULAASTI

Järelhooldus

Kuivamise ajal niisuta pinda puhta veega 2-4 päeva jooksul sõltuvalt tingimustest. Kövenenud Yki Oikaisulaasti`ga töödeldud pinda võib vajadusel lihvida. Eemalda lihvimistolm. Viimistle tasandusseguga töödeldud pind Kivisil Julkisivumaali või Yki Rouhepinnoite`ga ja soklid Yki Sokkelimaali või Yki Rouhepinnoite`ga.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta kohe peale kasutamist veega.

Hooldusjuhend

Määratud pinda võib pesta ettevaatlikult survepesuga ilma pesuaineta, kuid mitte varem kui üks kuu peale pinnatöötlust. Lahtise mustuse võib eemaldada pehme harjaga ilma hõõrumata. Vetikate või hallituse eemaldamiseks võib kasutada Tikkurila Homeenpoisto lahust, pärast pesu tuleb pind korralikult loputada.

Keskkonna- ja tööohutus

ETTEVAATUST. Põhjustab nahaärritust. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille või -maski. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid. **SILMA SATTUMISE KORRAL:** Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.



GHS05



GHS07

YKI OIKAISULAASTI

EN 998-1:2010

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
TIK-1630-5011	
EN 998-1:2010	
Üldotstarbeline müürimört (GP) & tugevdus ja tasandus krohvimört väliskasutuseks.	
Tuletundlikkus	A 1
Vastupidavus	NPD
Ohtlike ainete eraldumine	NPD
Veeimavus	W2
Veeauru läbilaskvus	≤ 35

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.